

### **Caratteristiche tecniche premiscelato Lecacem Mini**

Densità in opera	circa 600 Kg/m <sup>3</sup>
Resistenza a compressione a 28 gg.	3,0 N/mm <sup>2</sup> (30 kg/cm <sup>2</sup> )
Conducibilità termica a secco	$\lambda=0,16$ W/mK
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 (Incombustibile)
Ecobiocompatibilità	Certificato ANAB-ICEA per la Bioarchitettura