


Alveolater Bio 38/25 h 19
Isola Vicentina (Vi)



CARATTERISTICHE TECNICHE (sp. 38cm)

REQUISITI NOMINALI	
Spessore (cm)	38
Larghezza (cm)	25
Altezza (cm)	19
Foratura (%)	45
Peso Blocco (Kg)	16,5

RES. COMPRESSIONE caratteristica	
Parallela ai fori (N/mm²)	11,52
Perpendicolare ai fori (N/mm²)	2,60

TERMICA	
Conducibilità Termica Blocco (W/mk)	0,141
Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk)	0,169

ACUSTICA	
Massa Parete* (Kg/m²)	454
Potere Fonoisolante Rw (dB)	57,5

FUOCO	
R.E.I. (min)	240
Reazione al fuoco	A1

DATI OPERATIVI (sp. 38cm)

MURATURA (m²)	
Blocchi (N./m²)	19,23
Malta Q.ta (dm³/m²)	46,04
Peso Blocchi + Malta (Kg/m²)	400,18

MURATURA (m³)	
Blocchi (N./m³)	50,61
Malta Q.ta (dm³/m³)	121,15
Peso Blocchi + Malta (Kg/m³)	1053,10

PALLET BASE 100x100	
Pezzi (N.)	40
Peso (q.li)	6,60
Altezza (cm)	100

CARATTERISTICHE TECNICHE (sp. 25cm)

REQUISITI NOMINALI	
Spessore (cm)	25
Larghezza (cm)	38
Altezza (cm)	19
Foratura (%)	45
Peso Blocco (Kg)	16,5

RES. COMPRESSIONE caratteristica	
Parallela ai fori (N/mm²)	11,52
Perpendicolare ai fori (N/mm²)	2,11

TERMICA	
Conducibilità Termica Blocco (W/mk)	0,255
Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk)	0,268

ACUSTICA	
Massa Parete* (Kg/m²)	314
Potere Fonoisolante Rw (dB)	50,0

FUOCO	
R.E.I. (min)	120
Reazione al fuoco	A1

DATI OPERATIVI (sp. 25cm)

MURATURA (m²)	
Blocchi (N./m²)	12,82
Malta Q.ta (dm³/m²)	26,89
Peso Blocchi + Malta (Kg/m²)	259,94

MURATURA (m³)	
Blocchi (N./m³)	51,28
Malta Q.ta (dm³/m³)	107,57
Peso Blocchi + Malta (Kg/m³)	1039,78

PALLET BASE 100x100	
Pezzi (N.)	40
Peso (q.li)	6,60
Altezza (cm)	100

*Massa che comprende 1,5 cm di intonaco per parte