

GYPSOTECH® GypsoLIGNUM ZERO TIPO DEFH1I SCHEDA TECNICA

Lastra in cartongesso



Tipologia

Lastra speciale (Tipo DEFH1I secondo EN 520) progettata per unire varie peculiarità: densità superiore a 1.000 kg/m³, nucleo con coesione migliorata nei confronti dell'incendio, resistenza all'impatto superficiale, ridotta capacità di assorbimento dell'acqua, e resistenza meccanica migliorata. La particolare carta esterna con basso potere calorifico consente di ottenere la Euroclasse A1 di reazione al fuoco, laddove vi sia tale richiesta in seguito a prescrizioni specifiche di prevenzione incendi.

Composizione

Strato di gesso (Solfato di Calcio bi-idrato CaSO₄·2H₂O) con additivi speciali nel nucleo, quali fibra di vetro, vermiculite, idrofuganti e farina di legno naturale a granulometria differenziata, incorporato fra due fogli di cartone speciale a basso potere calorifico.

Colore rivestimento lastra

Nella posa in opera il lato che rimane a vista è costituito da carta di colore avorio chiaro.

Impiego

Utilizzabili per la formazioni di pareti, contropareti e controsoffitti.

Per una corretta applicazione si consiglia di consultare sempre il Manuale Tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE		GypsoLIGNUM ZERO BA 13
Codice DoP (CPR 305/2011)		LZ13-CPR-18-01
Tipo		DEFH1I
Spessore (mm)		12,5
Larghezza (mm)		1.200
Lunghezza (mm)		2.000-2.500-3.000
Peso (kg/m ²)		12,6
Tolleranza spessore (mm)		± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)		0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)		0 / -5
Tolleranza peso %		± 2
Fuori quadro (mm/m)		≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)		≥ 550
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)		≥ 600
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)		≥ 680
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520 (N)		≥ 210
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)		≥ 210
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)		≥ 420
Reazione al fuoco (EN 13501-1)		A1
Conduttività termica λ (W/mK)		0,29
Assorbimento acqua superficiale (g/m ²)		≤ 180
Assorbimento acqua totale (%)		≤ 5
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456		10 / 4
Durezza superficiale (Ø impronta mm)		≤ 15
Deformazione SL (mm)		≤ 2,4
Deformazione ST (mm)		≤ 1,2
(*) Valore medio riferito a dati di produzione		

Norma di Riferimento	Bordo Lastra
EN 520	BA = Bordo Assottigliato

I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.