FAST 299

Stucco in pasta

Composizione
FAST 299 è una dispersione acquosa a base di resine sintetiche e cariche selezionate.

Caratteristiche Tecniche

Peso specifico	1,7 kg/l ca.
Granulometria	< 0.1 mm
Colore	bianco
Resa teorica	variabile a seconda delle necessità (circa 4-5 m²/kg per strato di prodotto)
Tipologia	il materiale indurisce per essiccazione all'aria
Carteggiabilità	dopo 8-10 ore
Sovraverniciabilità	dopo 12-24 ore dall'ultima rasata in funzione dello spessore dello strato, della temperatura e dell'umidità dell'aria.
Prodotto per usi non regolamentati dal D.lgs n.161/2006	

Impiego
FAST 299 è un prodotto in pasta, per interni, pronto all'uso, ad elevato potere riempitivo. Viene utilizzato come materiale per la stuccatura e lisciatura di superfici interne in intonaco e calcestruzzo prima dell'applicazione delle pitture della linea acrilica.

Preparazione del fondo
La superficie da trattare deve essere asciutta, stabile, resistente, liscia e pulita. In tutta la superficie da trattare con FAST 299 non deve essere presente della polvere. Se la superficie si presenta sfarinante o particolarmente assorbente si consiglia l'applicazione del fondo isolante alcali-resistente FA 249 mediamente diluito 1:6 con acqua.

Applicazione
Mescolare bene prima dell'uso fino a rendere l'impasto omogeneo. L'applicazione del prodotto avviene per mezzo di spatola e frattazzo. Utilizzare sempre strumenti puliti. Evitare elevati spessori. Il prodotto è applicabile a spessore soltanto a rasate sottili sovrapposte intervallate di 1 ora.

Avvertenze

- Evitare elevati spessori
- Dopo la carteggiatura, ripulire accuratamente la superficie ed isolare con una mano di FA 249 mediamente diluito 1:6 con acqua, prima di procedere col prodotto di finitura.
- I supporti, quali intonaci e calcestruzzo, devono essere stagionati ed asciutti. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.
- Le temperature dell'ambiente, del fondo e dello stucco devono essere comprese tra +5°C e +30°C.
- Aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino al completo essiccamento evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.
- La pittura deve essere applicata solo dopo la completa essiccazione dello stucco
- Prodotto per solo uso interno

Fornitura

- Confezione da 20 kg ca.

Conservazione

Teme il gelo. Proteggere dalle temperature elevate e dai raggi solari diretti. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale ben chiusa, ha una durata di 12 mesi.

Qualità

FAST 299 viene sottoposta ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.
La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.