

Idrorepellente silossanico

Composizione

IS 510 è un idrorepellente a base di speciali resine silossaniche modificate in solvente. È trasparente ed incolore.

Caratteristiche

Peso specifico	0,8 kg/l ca.
Consumo	80 - 110 g/m ² ca. (0,1-0,14 l/m ² ca.), fortemente condizionato dalla porosità del supporto
Diluizione	usare tal quale; applicare a pennello, rullo, spruzzo
Conforme al D.L. n°161 del 27/03/06 (Attuazione Direttiva 2004/42/CE)	

Impiego

IS 510 viene utilizzato ai fini di conferire maggiore idrorepellenza nel trattamento di supporti quali mattoni faccia a vista, calcestruzzo e materiali lapidei in genere. Per le superfici in marmo si consiglia una prova preliminare su una piccola superficie ai fini di verificarne la compatibilità.

Può essere impiegato anche come protettivo di finitura per applicazioni all'esterno di stucchi decorativi a base calce, tipo LS 122, o di rivestimenti murali minerali tipo RF 100, RM 200, RG 300, dopo almeno un mese dalla loro posa.

IS 510 non modifica la traspirabilità del supporto sul quale viene applicato. Penetra all'interno del manufatto trattato e, non formando alcun film, ne mantiene inalterato l'aspetto.

Lavorazione

Applicare almeno due mani su supporti puliti, asciutti e compatti. La seconda mano va applicata con la tecnica "fresco su fresco".

Nel caso di superfici fortemente assorbenti e porose, applicare a più mani fino a rifiuto e completa impregnazione della superficie. Nel caso di supporti poco assorbenti ripetere il trattamento a distanza di 16 ore.

Avvertenze

- Si consiglia l'applicazione di IS 510 a temperature comprese fra i +5°C e +35°C.
- Il prodotto raggiunge la massima idrorepellenza dopo una settimana dall'applicazione. Evitare che il manufatto venga esposto a pioggia battente durante questo periodo.
- Nell'applicazione, soprattutto a spruzzo, assicurare una adeguata ventilazione dell'ambiente.
- Il prodotto è infiammabile.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini ed in locale ventilato.
- Non gettare i residui nelle fognature.

IS 510 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Fornitura

- Latte da 16 l ca.

Conservazione

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 12 mesi.

IS 510

Aggrappanti e protettivi per l'edilizia

**FASSA
BORTOLO**

Qualità

IS 510 viene sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.