



ISOLTECO

RASATURA MONOCAP

rasante levigante monostrato per sottofondi grezzi

Prodotto:	Livellante in polvere, pronto all'uso, ad applicazione manuale e meccanica. Colore grigio.		
Confezione e stoccaggio:	<ul style="list-style-type: none"> • Sacco 25 kg • Pallet: 54 sacchi = 1.350 kg • Conservare in luogo asciutto, su bancale ed utilizzare entro 6 mesi 		
Composizione:	Calce idrata – cemento – inerti – additivi.		
Campi di applicazione:	<p>Livellante permeabile al vapore acqueo, di buona lavorabilità.</p> <p>Adatto a: superfici grezze, a base di calce e cemento, intonaci termoisolanti (tipo Isolteco), termodeumidificanti (tipo Isolsan) e cicli di risanamento (tipo Drymur Premix).</p> <p>Da usarsi prima dell'applicazione di finiture e pitture murali all'interno ed all'esterno.</p>		
Consumo:	ca. 4 kg/mq per 3 mm di spessore		
Preparazione del supporto:	Il supporto deve essere asciutto, non ghiacciato, privo di polvere, non idrorepellente, libero da efflorescenze, solido e compatto. <ul style="list-style-type: none"> • Impasto manuale: utilizzare un mescolatore a bassa velocità e versare lentamente il prodotto in acqua pulita, lasciare riposare per ca. 5 minuti e poi mescolare nuovamente. • Stesura: applicare con spatola metallica, non arrugginita, con uno spessore di almeno mm 3. È possibile, inoltre, applicare una rete portaintonaco annegata nello spessore del materiale. • Spessore minimo: mm 3 - spessore massimo: mm 5 		
Lavorazione:	<ul style="list-style-type: none"> • Su Isolteco e Isolsan non applicare prima di 10 giorni dalla fine della posa del supporto. • Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a +5°C o se esiste il pericolo di gelate. • Non aggiungere altri prodotti. • Il prodotto applicato deve asciugarsi ed indurirsi per almeno 5 giorni prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura. • L'ulteriore finitura potrà essere eseguita, alternativamente, con: <ul style="list-style-type: none"> ◆ malta fine secca tipo Isolteco Rasatura Monocap (granulometria 0,6 o 1,0 mm); ◆ finiture colorate minerali in polvere, tipo Ecap MC; ◆ finiture colorate ai silicati in pasta, tipo Ecap STC. ◆ finiture colorate silossaniche in pasta, tipo Ecap SC. 		
Avvertenze:			
Classificazione:	Isolteco Rasatura Monocap per sua natura è incombustibile e appartiene di diritto alla classe "A1" (96/603/CE ed EN 13501-1).		
Caratteristiche tecniche:	<ul style="list-style-type: none"> • Peso specifico: • Granulometria: • Assorbimento d'acqua dell'impasto: • Resistenza a compressione (28 gg): • Resistenza a flessione (28 gg): 	<p>ca. 1500 kg/m³ 1 mm W2 - <0,20 kg/m² · min^{0,5} >2,5 MPa da 1,5 a 5,0 MPa >0,8 MPa</p> <p>EN 1015-18 EN 1015-11</p>	

Segue Caratteristiche tecniche:

• Resistenza al fuoco:	Classe "A1"	EN 13501-1
• Adesione:	0,5 N/mm² – FP: B	EN 1015-12
• Resistenza diffusione vapore acqueo:	μ ca. 15	EN 1015-19
• Conducibilità termica λ_{10D}	≤0,47 W/mK	EN 1745
• Calore specifico:	1,00 kJ/kgK	
• Durabilità (contro il gelo/disgelo)	NPD	

Xi irritante

R36	Irritante per gli occhi.
R38	Irritante per la pelle.
R43	Può provocare sensibilizzazioni per contatto con la pelle.

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S24/25 Evitare il contatto con pelle ed occhi.

S26 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S27 Togliersi gli indumenti da lavoro sporchi.

S28 Se a contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con molta acqua.

S37 Usare guanti protettivi adeguati.

N.B: Se il prodotto è già stato mescolato con acqua ed è già nella fase di presa, non provoca più alcuna reazione dannosa.

Precauzioni: