



Acoustix Forest fx

Settori d'impiego:

uffici | ospedaliero | alberghiero | grande distribuzione | negozi |

Descrizione:

Pavimento vinilico eterogeneo, antistatico, stratificato, fonoassorbente, stampato effetto legno, pressato, flessibile, saldabile. **Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie.**

Traffico:

intenso

Composizione:

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, cariche inerti, fibra di vetro, poliuretano, strato in schiuma di PVC a cellule chiuse. **Strato d'usura:** film vinilico trasparente, spessore mm. 0,65 ca. **Strato intermedio:** film vinilico stampato. **Supporto:** film vinilico stabilizzato in fibra di vetro e strato in schiuma di PVC a cellule chiuse.



Classic Oak 3125



Rustic Oak 3325



American Oak 3385



Smoked Oak 3155



Oiled Oak 3095



European Oak 3345



Classic Walnut 3235



Warm Beech 3295

| CARATTERISTICHE GENERALI DESCRIZIONE | |
|---|--|
| Resistenza all'usura | 0,65 mm |
| Resistenza all'impronta | EN 433 <0,2 mm |
| Stabilità dimensionale | EN 434 <0,40% |
| Flessibilità | EN 435 (Method A) Pass. Diametro 20 mm |
| Comportamento antisdrucchio | EN 13893 Classe DS (in condizioni di asciutto) As/NZS 4586 R10 DIN 51130 R10 |
| Solidità colori alla luce | ISO 105-B02 (Method 3) >=6 |
| Resistenza agli agenti chimici | EN 423 (ASTM F 1303-99) Eccellente |
| Riduzione del rumore da calpestio | EN ISO 140-8 >=19dB |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 Classe Bfl-S1 |
| Comportamento elettrico | Antistatico EN 1815 inferiore o uguale a 2kV |
| Peso | gr/mq. 2800 |
| Spessore | 3,7 mm |
| Dimensioni e confezioni | rotoli ml 20 x 2 pari a 40 mq. |
| Numero colori | 7 |
| Note | Emissioni VOC: Indoor Air Comfort Gold: approvato, AgBB: emisisoni bassissime, prodotto certificato FloorScore |
| Certificazioni |  |