



Expona Commercial

Settori d'impiego:

uffici | ospedaliero | alberghiero | grande distribuzione | spettacolo |

Descrizione:


Pavimento vinilico stratificato, pressato, antistatico, flessibile, stampato, saldabile. Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie PUR

Traffico:


Intenso. Classi d'uso EN 685/EN ISO 10874: 23 - 33 - 42

Composizione:

Strato d'usura: film vinilico trasparente spess. mm. 0,55 ca. Strato intermedio: film vinilico stampato spess. mm. 0,07 ca. Supporto: due strati incrociati di film vinilico stabilizzato spess. mm. 1,88 ca.




1992 Classic
YorkStone




4075 Grey Pylwood




1921 Silver Slate




1993 Cambrian Stone




4076 Brown Plywood



4077 Birch Trunk



5028 Exposed
Concrete



5041 Beige Brazilian
Slate



5042 White Brazilian
Slate



5043 Gold Brazilian
Slate



5044 Taupe Brazilian
Slate



5047 Green Swirl



5048 Creme Swirl



5061 Beige Travertine



5062 Light Grey
Travertine



5063 Dark Grey
Travertine



5064 Warm Grey
Concrete




5067 Light Grey
Concrete



5068 Cool Grey
Concrete



5069 Dark Grey
Concrete



5071 Black Matrix



5074 Light Grey Matrix



5075 Mocca Matrix



5076 Creme Matrix



5077 Black Textile



5078 Nature Textile

CARATTERISTICHE GENERALI DESCRIZIONE	
Resistenza all'usura	EN 649: Gruppo d'abrasione T - EN ISO 10582: Tipo 1
Resistenza all'impronta	EN 433 EN ISO 24343-1: 0,05 mm
Stabilità dimensionale	EN 434/ EN ISO 23999 inferiore o uguale a 0,1%
Flessibilità	Si piega su mandrino diam. 20 mm.
Sedia a rotelle	EN 425/ISO 4918: IDONEO
Comportamento antisdrucchiolo	EN 13893 : Classe DS AS/NZS 4586: R10 DIN 51130: R10
Solidità colori alla luce	EN ISO 105-B02 Metodo A ≥ 6
Resistenza agli agenti chimici	EN 423/EN ISO 26987 Buona: resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe BFL-S1
Comportamento elettrico	EN 1815: < 2 KV Antistatico
Pannelli radianti	Idonei per pavimenti con sistema di riscaldamento a pannelli radianti, qualora la temperatura della superficie non superi i 27 C°. $< / sp$
Peso	EN 430/ EN ISO 23997: kg./mq. 4,29
Spessore	EN 428/EN ISO 24346: mm. 2,5
Dimensioni e confezioni	EN 427/EN ISO 24342: 4 diversi formati di doghe
Adesivi	Si consiglia l'uso di adesivi acrilici o poliuretanici seguendo le istruzioni dei fabbricanti per quanto riguarda di tempi di apertura.&a
Numero colori	26
Trattamenti di superficie	Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie PUR
Certificazioni	