



Forest fx PUR

Settori d'impiego:

uffici | ospedaliero | alberghiero | grande distribuzione | negozi |

Descrizione:

Pavimento vinilico eterogeneo, antistatico, stratificato, stampato effetto legno, pressato flessibile, saldabile.

Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie.

Traffico:

intenso

Composizione:

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, cariche inerti, fibra di vetro, poliuretano. **Strato d'usura:** film vinilico trasparente, spessore mm. 0,70 ca. **Strato intermedio:** film vinilico stampato. **Supporto:** film vinilico stabilizzato in fibra di vetro.



European Oak 3340



Smoked Oak 3150



Rich Cherry 3310



Oiled Oak 2990



Brazilian Walnut 3990



Mahogany 3360



Stained Maple 3110



Warm Beech 3290



American Oak 3380



Classic Walnut 3230



Classic Oak 3100



French Walnut 3120



Rustic Oak 3330



Vermont Maple 3090

CARATTERISTICHE GENERALI DESCRIZIONE	
Resistenza all'usura	0,70 mm
Resistenza all'impronta	EN 433 <0,10 mm
Stabilità dimensionale	EN 434 <0,40%
Flessibilità	EN 435 Method A Pass, diametro 20 mm.
Sedia a rotelle	idoneo
Comportamento antisdrucchio	EN 13893 Classe DS (in condizioni di asciutto) AS/NZS 4586 R10 DIN 51130 R10
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02 (Method 3) >=6
Resistenza agli agenti chimici	EN 423 (ASTM F 1303-99) eccellente
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso	gr/mq. 2700
Spessore	2,0 mm
Dimensioni e confezioni	rotoli ml 20 x 2 pari a 40 mq.
Numero colori	14
Note	Emissioni VOC: Prodotto certificato Floorscore, Indoor Air Comfort Gold - certificato Eurofin, AgBB emissioni bassissime.
Certificazioni	