

SC 00253

MAVERICKS

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PREPARAZIONE SUPPORTO:

PREPARAZIONE PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

CICLO APPLICATIVO:

MAVERICKS

pittura all'acqua per interni, caratterizzata da riflessi luminescenti e giochi di colore tridimensionali, che rievocano i movimenti del mare.

decorazioni interne all'acqua

peso specifico: 1.300 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosità: 3.100 cps

resa: 12 - 14 m²/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: opalescente semilucido

colori: colori di cartella

confezioni: LT. 0,500

in superficie: 1 ora a 20°C

sovraverniciatura: 3 - 4 ore a 20°C

in profondità: 24 ore a 20°C

è una pittura all'acqua per interni, caratterizzata da riflessi luminescenti e giochi di colore tridimensionali, che rievocano i movimenti del mare.

Grazie alle sue particelle cristalline è in grado di creare ambienti unici nel suo genere. Per ottenere le tipiche sfumature che caratterizzano Mavericks, è necessario aggiungere a ciascun barattolo di Mavericks, la confezione di L50 della tonalità prestabilita.

Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, per ottenere un supporto liscio e dopo l'essiccazione carteggiare per poi applicare un fissativo adeguato. Procedere quindi con l'applicazione di Nautilus e Mavericks.

diluizione: pronto all'uso

sistema: pennello

numero di strati: 1

Appicare a rullo o a pennello una mano di Nautilus a copertura, incrociando il più possibile i passaggi, su supporti nuovi, sani e lisci.

Solo dopo 8 ore a 20°C procedere con la stesura di Mavericks, usando l'apposito Pennello Doppio PV 102, composto a sua volta da 2 pennelli accoppiati, in modo da intingerli uno su un colore ed uno sull'altro, senza mai invertirli tra loro.

Se la temperatura è compresa tra 15 e 20°C, applicare Mavericks gradualmente su una piccola superficie di circa 1 - 2 mq (per volta); in caso di temperature inferiori è possibile ampliare l'area da applicare (di volta in volta). La tecnica consiste nello stendere poco prodotto con pennellate alternate ed in tutte le direzioni.

Ciò permetterà di riprodurre delle vere e proprie onde marine, più o meno larghe e frastagliate senza però effettuare movimenti circolari.

pagina 1 di 2



DETTAGLI DI DESIGN

www.valpaint.it



ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004

Certificato Nr. 52691

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00253

Come tocco finale si consiglia di dare pennellate morbide ed incrociate per togliere gli eventuali segni lasciati del pennello.

Temperatura per applicazione: superiore a +5°C ed inferiore a +25°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00253 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Gennaio 2014

VALPAINT TUNISIE S.A.	2 ^o Stabilimento	VALPAINT MAROC S.A.R.L.	VALPAINT ALGERIE S.A.R.L.	VALPAINT ESPAÑA S.L.	VALPAINT DESIGN D.O.O.	Altro Punto Vendita:	Altro Punto Vendita:
Zone Industrielle Zaghouan	Rue Des Entrepreneurs, 43	Rue Khaled El Achtar, 7	Route de Seifif, 9	Calle Magdalenes, 25 3 ^o	Džemala Bijedica, 281	V Proleterske Brigade, 255	TC Solidum-Škorpikova, 11
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE	2035 CHARGUJA 2 - TUNISIE	20100 MAARIF	06000 BEJAIA - ALGERIE	08002 BARCELONA - ESPAÑA	71000 SARAJEVO - BIH	81000 PODGORICA - MONTENEGR	10090 ZAGREB - CROATIA
Tel. +216 72 681051 / +216 71 751223	Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136	CASABLANCA - MAROC	Tel. +213 34 22 52 91	Tel. +34 93 6382645	Tel. +387 33 626134	Tel. +382 20 656938	Tel. +385 1 3794918
Fax +216 72 681071 / +216 71 751344	Fax +216 71 940138	Tel. +212 5 22 25 10 24	Fax +213 34 22 52 91	Fax +34 93 6382735	Fax +387 33 761115	Fax +382 20 656938	Fax +385 1 3794918
E-mail: valpaint.tunisie@valpaint.com.tn	E-mail: valpaint.tunisie@valpaint.com.tn	Fax +212 5 22 23 19 65	Fax +212 5 22 23 19 65	E-mail: info@valpaint.es	E-mail: valpaint@bih.net.ba	E-mail: info@valpaint-design.com	E-mail: info@valpaint-design.hr