

MILLICOLOR ECO

Scheda tecnica

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:
CARATTERISTICHE:

MILLICOLOR ECO
pitture multicolore satinare
decorazioni interne all'acqua
peso specifico: 1.068 ± 30 gr/LT a 20°C
viscosità: = = =
resa: 3 - 4 m²/LT due mani (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
effetto estetico: opaco
colori: colori di cartella
confezioni: LT. 5
in superficie: 4 ore a 20°C
sovraverniciatura: 6 - 8 ore a 20°C
in profondità: 24 - 36 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

rivestimento multicolore inodore all'acqua per interno. E' particolarmente adatto per la decorazione di civili abitazioni e locali pubblici come hotel, bar, cinema, uffici, scuole, banche, ecc., donando ad essi un tocco di raffinata eleganza.

PREPARAZIONE SUPPORTO:

Supporti Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con saponi adeguati. A supporto asciutto, stuccare ed una volta essiccato, carteggiare per lisciare bene la superficie. Successivamente, applicare come fissativo, una mano di Primer 400 diluito al 50% con acqua e dopo circa 4 - 6 ore a 20°C stendere una seconda mano di Primer 400 diluito al 20 - 25% sempre con acqua. Il Primer 400 va applicato con Rullo di lana e con rullate più incrociate possibili per ottenere una maggiore copertura del supporto. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Millicolor Eco.

Supporti Nuovi. Carteggiare solo dove necessario per rendere liscio il supporto. Applicare poi il Primer 400 diluito al 20 - 25% solo sulle stuccature e dopo 4 - 6 ore a 20°C stendere, su tutta la superficie, il Primer 400 che va applicato sempre a copertura con Rullo di lana e con rullate più incrociate possibili per ottenere una maggiore chiusura del supporto. Trascorse altre 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Millicolor Eco.

PREPARAZIONE PRODOTTO:
APPLICAZIONE:

diluizione: al 10% con acqua

CICLO APPLICATIVO:

sistema: a spruzzo
numero di strati: 2

Diluire il Millicolor Eco al 10% con acqua e mescolare bene prima di ogni applicazione. Millicolor Eco va applicato a spruzzo ad una pressione di 2,5 - 3,5 atmosfere e con un ugello non inferiore a 2,5 mm. di diametro ad una distanza di 20 - 30 cm dal supporto. Il disegno può variare in funzione della pressione e del compressore utilizzati. Applicare una prima mano di Millicolor Eco in senso verticale ed a pittura bagnata ripassare in senso orizzontale.

CICLO APPLICATIVO:

Dopo circa 2 - 4 ore a 20°C procedere con la seconda mano di Millicolor Eco seguendo la stessa tecnica della prima utilizzando poco prodotto ed uniformando la tinta al supporto stesso.

MILLICOLOR ECO LUMINESCENTE: Aggiungere LT. 0,250 di MAGIC LIGHT Additivo a LT. 5 di Millicolor Eco, ed applicare sempre a spruzzo, su tutte le pareti di una stanza. Illuminando poi l'ambiente con luce artificiale per almeno 5 minuti e spegnendola nuovamente (oppure in caso di black out) le pareti, si rillumineranno progressivamente per poi stabilizzarsi dopo qualche minuto. Tale luminescenza può durare da 1 a 3 ore a seconda dell'intensità della luce assorbita, per poi attenuarsi gradualmente in 2 o 3 ore.

Millicolor Eco con MAGIC LIGHT rende gli ambienti sicuri e confortevoli. Per aumentare la luminosità e la durata è sufficiente versare un quantitativo superiore di Additivo (es. LT. 0,500 in LT. 5 di Millicolor Eco).

N.B: Si consiglia di utilizzare MAGIC LIGHT Additivo sulle tonalità più chiare di Millicolor Eco (es. C - D) mentre sulle nuance più scure (es. A - B) l'effetto luminescente risulterà più alleggerito. Con MAGIC LIGHT Additivo le tonalità di Millicolor Eco appariranno leggermente più chiare, inoltre dopo l'aggiunta del MAGIC LIGHT, il Millicolor Eco va applicato entro 24 ore per non perderne la stabilità.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte. Dopo la colorazione Millicolor Eco va applicato entro 10 - 15 giorni per evitare un tono diverso.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso.

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +35°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone a pittura non essiccata e con solventi in caso di pittura essiccata.

Scheda n° SC 00243 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Febbraio 2014