


30

RETTIFICATO

Blocco per tamponamenti esterni, a base di cemento e perlite che rende i manufatti estremamente leggeri e performanti dal punto di vista termico, rispetto ad un elemento tradizionale o alleggerito con aggregati espansi.



DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari	30 x 25 x 23 cm	UNI EN 771-3
Dimensioni nominali	298 x 255 x 230 mm	UNI EN 771-3
Tolleranza dimensionale	Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2)	UNI EN 771-3
Spessore minimo cartella	22 mm	
Percentuale di foratura	23 %	
Peso medio	ca. 9 kg	

Colori



Grigio

PRESTAZIONI

Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all'umidità)	< 3 mm/m	
Permeabilità al vapore acqueo	7,5 µ	UNI EN 1745
λ eq blocco	0,132 W/mK	
λ 10 dry	0,128 W/mK	
Resistenza a compressione	> 1,5 N/mm ²	UNI EN 772-1
Massa volumica a secco assoluta netta (± 10%)	540 kg/m ³	UNI EN 772-13
Massa volumica a secco apparente linda (± 10%)	420 kg/m ³	UNI EN 772-13

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco	EI 240	
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1	

IMBALLO

Pezzi per pacco	60	
Per pacco m ²	3,60	

CAPITOLATO

Fornitura di elementi in calcestruzzo alleggerito vibrocompresso tipo Perlitech™ Tagliafuoco: modello Blocco 8, dimensioni modulari (lungh. x spess. x altezza) 30 x 25 x 23 cm. Gli elementi offrono una eccellente resistenza passiva al fuoco, grazie alla particolare tipologia di impasto utilizzato a base di perlite espansa. Prodotti da azienda certificata con Sistema di Qualità UNI ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi conformi alla normativa tecnica UNI EN 771-3, hanno le seguenti caratteristiche tecniche: dimensioni modulari (LxSxH) 30 x 25 x 23 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 298 x 255 x 230 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Spessore della cartella esterna 22 mm; Percentuale di foratura 23%; Peso medio c.a. 9 kg; Stabilità dimensionale (spostamenti dovuti all'umidità) < 3 mm/m; Permeabilità al vapore acqueo 7,5 µ; λ eq blocco 0,132 W/mK; λ 10 dry 0,128 W/mK; Resistenza a compressione > 1,5 N/mm²; Massa volumica a secco netta (± 10%) 540 kg/m³; Massa volumica a secco linda (± 10%) 420 kg/m³; Reazione al fuoco Euroclasse A1; Resistenza al fuoco EI 240.

Perlite Italiana s.r.l. e M.V.B. s.r.l. si riservano la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa, i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle finiture si consiglia una verifica dal vero. Le Aziende non rispondono per eventuali errori di stampa o di trascrizione.



Perlite Italiana

Alzaiia Trento, 7 - 20094 Corsico (MI) - Italia
Tel. +39 02 4407041 - Fax. +39 02 4401861
www.perlite.it - info.com@perlite.it



m.v.b.
firma gli spazi

Via E. Mattei, 6 - 22070 Bregnano (CO)
Tel. +39 031 773554 - Fax +39 031 774339
www.mvb-bregnano.it - info@mvb-bregnano.it



BAYFERROX®
color for life.

