

FELTRO IMBUSTATO PE

FR

DESCRIZIONE

Feltro in lana di vetro Termover® trattata con leganti termoindurenti imbustato in un involucro di polietilene nero autoestinguente in classe 1.

IMPIEGO

Isolamento termico e acustico di controsoffitti a doghe metalliche, in lastre di gesso rivestito o altro.

CONDUCIBILITÀ TERMICA

λ_D a 10°C 0,043 W/mK



DIMENSIONI

Spessore	R	Dimensioni m		Confezione	
		Larghezza	Lunghezza	Pz/collo	m ² /collo
50	1,15	1,00 / 1,20	15,00	1	15,0 / 18,0
60	1,35	1,00 / 1,20	12,50	1	12,5 / 15,0
80	1,85	1,00 / 1,20	9,50	1	9,50 / 11,4
100	2,30	1,00 / 1,20	7,50	1	7,50 / 9,0
50	1,15	0,60 / 1,20	0,60	12 / 6	4,32
60	1,35	0,60 / 1,20	0,60	10 / 5	3,60
80	1,85	0,60 / 1,20	0,60	8 / 4	2,88
100	2,30	0,60 / 1,20	0,60	6 / 3	2,16

TOLLERANZE DIMENSIONALI (UNI EN 13162)

Lunghezza	± 2%	EN822
Larghezza	± 1,5%	EN822
Spessore	T2	EN823

RIVESTIMENTI COMPORTAMENTO AL FUOCO

Rivestim.	Type	senza rivestimenti	polietilene nero
	Euroclasse	A1	Classe 1 DM 26/06/1984

RIVESTIMENTI FRENO VAPORE

Materiale	Permeabilità al vapore d'acqua			Velocità del flusso del vapore	Permeanza	Fattore di resistenza al vapore d'acqua	Spessore equivalente d'aria
	δ	δ	δ				
	kg/m sPa	kg/m hPa	g/h m mmHg	g/m ² 24 h	g/h m ² mmHg		m
lana di vetro	150,0E-12	540,0E-9	72,0E-3	1,2E+3	1,2E+0	1	0,1
PE nero	9,78E-16	3,5E-12	469,6E-9	15	0,016	181,0E+3	5,4

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Fibra di vetro di tipo "C", con aggiunta di resine termoindurenti.

PRESTAZIONI TERMICHE

Calore Specifico: 0,2 kcal/kg°C

Temperatura limite d'impiego: 250-300 °C per la sola componente in lana di vetro

ALTRÉ CARATTERISTICHE

Manufatto elastico, di facile manipolazione e posa in opera, inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all'insaccamento, inattaccabile dalle muffe, da parassiti o roditori. Nelle previste condizioni di impiego il prodotto è stabile nel tempo.

IMBALLO E STOCCAGGIO

In sacchi di polietilene sfusi.

Il prodotto deve essere maneggiato con cura al fine di evitare la possibile rottura della busta. Il materiale non deve inoltre essere stoccatto a contatto con il terreno e deve essere posto al riparo dalle intemperie.

MARCATURA CE E CONTROLLO QUALITÀ

Il manufatto descritto in questa scheda tecnica è conforme al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

Il sistema di gestione integrato di Eurofibre S.p.A. è conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

Sulle caratteristiche dei manufatti, vengono eseguite rilevazioni di laboratorio interne e controlli presso Istituti di Università e laboratori terzi in Italia e all'estero.

La suddetta scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente relativa allo stesso prodotto.

Eurofibre S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che dovesse ritenere opportune senza alcun obbligo di notifica.

I dati e le notizie contenuti nella scheda sono finalizzati alla descrizione generale del prodotto.

L'utilizzatore ha il compito e la responsabilità di accertarsi che la scelta del prodotto e l'applicazione siano adeguate alle normative vigenti, sollevando Eurofibre S.p.A. dalle conseguenze derivanti da scelte ed applicazioni non corrette.