

L'efficacia dell'isolamento acustico  
Lana minerale



Per offrirti un sistema d'isolamento acustico di massima qualità, contro il rumore e con la garanzia della tecnologia URSA, abbiamo creato la nuova lana minerale URSA Terra.

Installala e inizierai a beneficiare di una migliore qualità di vita. URSA è con te. Per costruire spazie silenziosi e confortevoli.



## URSA Terra 76

Rotoli e pannelli in lana minerale  
conforme alla norma UNI EN 13162.



	Norma	Unità di misura	Terra 76 Roll			Terra 76 Panel	
<b>Dimensioni</b>							
Spessore (d)	EN 823	mm	45	70	95	45	70
Lunghezza (l)	EN 822	m	14,00	10,00	7,00	1,40	1,40
Larghezza (b)	EN 822	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>Fuoco</b>	Fuoco	EN 13501	A1	A1	A1	A1	A1
<b>Isolamento termico</b>							
Lambda ( $\lambda_0$ )	EN 12667/12939	W/mK	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
Resistenza Termica ( $R_0$ )	EN 12667/12939	$m^2 K/W$	1,15	1,80	1,80	1,15	1,80
<b>Tolleranza</b>							
Tolleranza sullo spessore ( $\Delta d$ )	EN 823	mm	-5/+15	-5/+15	-5/+15	-3/+10	-3/+10
Planarità (Smax)	EN 825	mm	-	-	-	-	-
<b>Stabilità</b>							
Stabilità dimensionale 23°e 90% ( $\Delta \varepsilon$ )	EN 1604	%	<1	<1	<1	<1	<1
<b>Comportamento meccanico</b>							
Comprimibilità sotto carico (dL-dB)	EN 12431	mm	-	-	-	-	-
<b>Comportamento al vapore</b>							
Permeabilità al vapore acqueo ( $\mu$ )	EN 12087	$\mu$	1	1	1	1	1
<b>Comportamento all'acqua</b>							
Assorbimento di acqua a lungo termine per immersione parziale (28 gg)	EN 12087	$kg/m^2$	-	-	-	<3	<3
<b>Comportamento acustico</b>							
Rigidità dinamica ( $s'$ )	EN 29052	$MN/m^3$	-	-	-	-	-
Resistenza al passo dell'aria ( $rs$ )	EN 29053	$kPas/m^2$	>5	>5	>5	>5	>5
<b>Dati di logistica</b>							
Disponibilità		MTS/MTO*	MTS	MTS	MTO	MTO	MTO
Pannelli/rotoli per confezione		nr.	2	2	2	10	7
$m^2$ per confezione		$m^2$	16,80	12,00	12,00	8,40	5,88
$m^2$ per pallet		$m^2$	302,40	216,00	201,60	168,00	117,60
<b>Codici di designazione</b>	CE		T2 - DS(T+) - MU1 - AFr5			T3 - DS(T+) - MU1 - WL(P) - AFr5	

\* Termini di spedizione indicativi per autotreno completo: MTS = 5gg lavorativi; MTO = 15gg lavorativi; ordine minimo 10 pallet dello stesso codice prodotto. Contenuto di un autotreno: 20 pallet.