

VOCE DI CAPITOLATO PER L'APPLICAZIONE DEL **CICLO FIREBLOCK® F.1**

Protezione di (1) _____
portando il materiale trattato nella Classe 1 di reazione al fuoco (norma CNVVF/UNI 9796)

Il trattamento di verniciatura verrà eseguito mediante l'applicazione a (2) _____ del ciclo ignifugo denominato CICLO FIREBLOCK® F.1.

Il ciclo di applicazione prevede le seguenti raccomandazioni:

1) **Preparazione delle superfici**

Verificare che i materiali da proteggere siano esenti da unto, grasso, cere, impregnanti cerosi e vernici preesistenti. In presenza di questi trattamenti si deve procedere alla sabbiatura o carteggiatura delle superfici mediante abrasione delle stesse prima con carta abrasiva a grana grossa e poi a grana fine sino a legno nudo. Dopo questa operazione, allo scopo di garantire la massima adesione della vernice ignifuga al supporto, procedere ad una ulteriore pulizia mediante panno imbevuto di diluente nitro per eliminare completamente dal legno eventuali tracce di cera. Va verificato con cura che l'umidità dei materiali lignei da rivestire sia inferiore al valore del 12% in peso. Non rispettando le condizioni di preparazione sopra riportate, non si dà alcuna garanzia di durabilità del trattamento.

2) **Trattamento di fondo**

Applicazione di nostro prodotto STARWOOD/W, impregnante all'acqua, in ragione di 80-100 g/m² allo scopo di conferire resistenza alle muffe ed ai parassiti del legno (questo trattamento va fatto su legno nudo). Il prodotto è fornito nella versione trasparente o colorata.

3) **CICLO FIREBLOCK® F.1**

Applicazione di una mano di vernice FIREBLOCK F.1 A+B con un consumo di 200 g/m² (100g parte A + 100g parte B accuratamente miscelati). Dopo 6 – 8 ore circa, ad avvenuta essiccazione della prima mano, applicazione di una seconda mano con un consumo di 200 g/m² (100g parte A + 100g parte B accuratamente miscelati). Si consiglia di attendere almeno 48 ore, dopo l'essiccazione completa delle due mani precedenti, per effettuare una leggera carteggiatura e la successiva applicazione di una mano di finitura denominata STARGUM CLEAR in ragione di 100 g/m². Il totale di vernice applicata sarà perciò di 500 g/m² distribuito su tre mani.

Il costo del trattamento di fondo e del CICLO FIREBLOCK® F.1 sarà di € _____ al m², esclusa la posa in opera ed esclusa la preparazione del supporto.

I materiali legnosi trattati con il CICLO FIREBLOCK® F.1 vengono portati in Classe 1 di reazione al fuoco come da omologazione Ministeriale rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero dell'Interno in Roma. L'applicatore dichiarerà di aver correttamente messo in opera il materiale protettivo.

Per quanto non indicato qui sopra si rimanda espressamente alle schede tecniche dei prodotti.

-
- 1) Indicare il tipo di supporto legnoso da trattare (tavolati, perline, assiti, ecc..) e la qualità del legno impiegato (abete, faggio, rovere, ecc.)
 - 2) Indicare il sistema di applicazione (spruzzo, pennello, rullo, ecc.)
-