

VOCE DI CAPITOLATO PER L'APPLICAZIONE DI **FIREBLOCK TR**

Protezione di (1) _____
portando il materiale trattato nella Classe 1 di reazione al fuoco (norma CNVVF/UNI 9796)

Il trattamento di verniciatura verrà eseguito mediante l'applicazione a (2) _____ della vernice ignifuga denominata FIREBLOCK TR.

Il ciclo di applicazione prevede le seguenti raccomandazioni:

1) **Preparazione delle superfici**

Verificare che i materiali da proteggere siano esenti da unto, grasso, cere, impregnanti cerosi e vernici preesistenti. In presenza di questi trattamenti si deve procedere alla sabbiatura o carteggiatura delle superfici mediante abrasione delle stesse prima con carta abrasiva a grana grossa e poi a grana fine sino a legno nudo. Dopo questa operazione, allo scopo di garantire la massima adesione della vernice ignifuga al supporto, procedere ad una ulteriore pulizia mediante panno imbevuto di diluente nitro per eliminare completamente dal legno eventuali tracce di cera. Va verificato con cura che l'umidità dei materiali lignei da rivestire sia inferiore al valore del 12% in peso. Non rispettando le condizioni di preparazione sopra riportate, non si dà alcuna garanzia di durabilità del trattamento.

2) **Trattamento di fondo**

Applicazione di nostro prodotto STARWOOD/S, impregnante sintetico, in ragione di 80-100 g/m² allo scopo di conferire resistenza alle muffe ed ai parassiti del legno (questo trattamento va fatto su legno nudo). Il prodotto è fornito nella versione trasparente o colorata.

3) **FIREBLOCK TR**

Applicazione di una mano di vernice FIREBLOCK TR con un consumo di 100 g/m². Dopo 12 ore circa carteggiatura ed applicazione di una seconda mano con un consumo di 100 g/m². Dopo 12 ore circa carteggiatura ed applicazione della terza mano con un consumo di 100 g/m². Il totale di vernice applicata sarà perciò di 300 g/m² distribuito su tre mani.

Il costo del trattamento di fondo e della vernice FIREBLOCK TR sarà di € _____ al m², esclusa la posa in opera ed esclusa la preparazione del supporto.

I materiali legnosi trattati con la vernice FIREBLOCK TR vengono portati in Classe 1 di reazione al fuoco come da omologazione Ministeriale rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero dell'Interno in Roma. L'applicatore dichiarerà di aver correttamente messo in opera il materiale protettivo.

Per quanto non indicato qui sopra si rimanda espressamente alle schede tecniche dei prodotti.

-
- 1) Indicare il tipo di supporto legnoso da trattare (tavolati, perline, assiti, ecc..) e la qualità del legno impiegato (abete, faggio, rovere, ecc.)
 - 2) Indicare il sistema di applicazione (spruzzo, pennello, rullo, ecc.)
-