

BENTOCRYL

Guaina liquida bicomponente per la realizzazione di impermeabilizzazioni continue

Indicazioni Generali

Descrizione:

BENTOCRYL è un sistema di impermeabilizzazione integrato che è formato da un componente liquido e un componente in polvere che vengono miscelati fra di loro al momento della posa in opera. Complementare è l'uso di un terzo componente costituito da un non-tessuto di rinforzo (BENTOCRYL **ARMATURA**) che viene impregnato dalla miscela dei primi due.

Campi d'impiego:

BENTOCRYL, armato con BENTOCRYL **ARMATURA**, è idoneo per la realizzazione di impermeabilizzazioni durature di tetti piani, terrazzi, balconi, lastrici solari, converse, vasche, piscine, fioriere e giardini pensili.
BENTOCRYL, con o senza armatura, impermeabilizza muri di fondazione perennemente bagnati, frontalini di balconi, muretti perimetrali, comignoli, ecc.
BENTOCRYL è adatta per la realizzazione di impermeabilizzazioni a pedonabilità leggera.

Caratteristiche

Colori:

Bianco

Conservazione:

Il prodotto è stabile per 12 mesi se conservato negli imballi originali ben chiusi ad una temperatura superiore a +5°C (teme il gelo).

Confezione:

20 Kg

Consumi medi:

Superficie piana : 2,5 kg/m²
Giardino pensile, vasca : 3,5 kg/ m²
Superficie verticale : 1,2 kg/ m²

Dati tecnici

Densità (A+B): 1,49 ± 0,05 g/cm³

viscosità dinamica apparente (A): 12000 ±500 mPa·s

Condizioni di applicazione ed uso

Preparazione del supporto

Su vecchi supporti in piastrella ceramica asportare gli elementi non perfettamente aderenti e gli eventuali battiscopa e ripristinare le parti mancanti con malta antiritiro.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

Su vecchi supporti in quadrotti o in battuto di cemento carteggiare con monospazzola ed aspirare la polvere.
Le crepe ed i giunti tra i quadrotti vanno aperti e stuccati; le parti incoerenti del supporto vanno eliminate e ripristinate.
Su supporti nuovi (massetto pendenza in malta cementizia) asportare la polvere e sigillare gli eventuali giunti di contrazione

Preparazione del prodotto:

Non è necessario alcun primer su fondi lisci ed inassorbenti; in caso di applicazione su massetto cementizio con temperature estive molto elevate può essere utile inumidire il supporto.

Applicazione del prodotto:

Versare gradualmente BENTOCRYL comp. B in BENTOCRYL comp. A e miscelare accuratamente con miscelatore meccanico a frusta, fino ad ottenere un liquido omogeneo.

Realizzare innanzitutto i risvolti verticali, gli scarichi ed i punti particolari (spigoli vivi, scale irregolari, etc) applicando a rullo un primo strato abbondante di BENTOCRYL, sul quale andrà poi posizionata una striscia di BENTOCRYL *armatura* pretagliata; procedere all'impregnazione accurata dell'armatura e applicare successivamente a rullo o a spatola lo strato di finitura di BETONGUAINA sull'armatura.

Misure di sicurezza

Precauzioni:

Il prodotto non è tossico e non è infiammabile.

Evitare il contatto diretto con la pelle. Si consiglia l'uso di guanti ed occhiali. In caso di contatto con la pelle o gli occhi sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Ecologia:

Non versare il prodotto in fiumi, canali o nel terreno.

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

Note Legali: I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l., Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it