

EPOCOVER

Fondo epossipoliuretanico bicomponente per terrazzi piastrellati

Indicazioni Generali

Descrizione:

EPOCOVER è un formulato a base di resine epossipoliuretaniche, da applicare allo stato fluido come strato intermedio nella realizzazione di rivestimenti impermeabilizzanti.

Campi d'impiego

EPOCOVER è un formulato da impiegare per il recupero di pavimentazioni di balconi, terrazze, logge, senza demolire il rivestimento esistente.

EPOCOVER offre un'ottima adesione su supporto ceramico ed una elasticità sufficiente a sopportare micro cavillature del supporto.

Caratteristiche

Colori:

Biancastro

Conservazione:

Nei recipienti originali ben chiusi ed in locali asciutti per 6 mesi circa a temperature comprese tra 5 e 20°C.

Confezioni

imballi predosati da kg. 20

Dati tecnici

Tipo di prodotto:

bicomponente da miscelare al momento dell'uso

Stato fisico:

liquido viscoso

Densità:

1,55 Kg/dm³ ($\pm 0,05$)

Diluizione:

Il prodotto non richiede diluizione.

Contenuto di solidi in peso:

99% (± 1)

Pot life:

45' ora a 20°C

Essiccazione (a 20 °C e 65 % di**U.R.)****- fuori polvere:**

5 ore

- totale:

48 ore

Condizioni di applicazione ed uso

Preparazione del supporto:

La superficie deve essere pulita, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta e planare.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

Qualora le condizioni del supporto non fossero quelle indicate, sarà necessario eseguire operazioni di preparazione più o meno intensa.

Preparazione del prodotto:

Miscelare accuratamente i due componenti utilizzando un mescolatore meccanico con utensile a spirale, preferibilmente a velocità variabile, usando l'accorgimento di iniziare l'agitazione della base prima della miscelazione dei due componenti. Il reagente dovrà essere versato lentamente nel contenitore della base, solo quando questa sia totalmente in agitazione. La miscelazione sarà completa dopo alcuni minuti e comunque solo quando visivamente la miscela sarà cromaticamente omogenea.

Applicazione del prodotto:

Il prodotto si applica a mezzo spatola, pennello, rullo.
La sovraverniciatura con EPOCOVER *light* è consentita in un intervallo di tempo compreso tra le 24 e le 48 ore dalla stesura del primo strato.

Misure di sicurezza

Precauzioni:

Il prodotto può provocare irritazioni della pelle. È pertanto consigliabile l'uso di abiti coprenti, guanti e occhiali di protezione.
In caso di spruzzi negli occhi o nelle mucose, risciacquare a fondo con acqua calda e recarsi immediatamente dal medico.

Ecologia:

Il prodotto non deve essere scaricato in canali, fiumi e nel terreno.
Eventuali residui del prodotto devono essere raccolti e consegnati a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti speciali.
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

Note Legali: I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it