

GRASSELLO DI CALCE

Scheda tecnica

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

**CARATTERISTICHE E
RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE
SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE
PRODOTTO:**

GRASSELLO DI CALCE

rivestimento murale minerale

rivestimenti ad altissima traspirabilità per la decorazione di interni anche di rilevanza storica ed artistica

peso specifico: 1.528 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: 2 - 3 m²/LT.

effetto estetico: opaco se applicato a pennello; lucido se applicato e lisciato con frattazzo inox

colori: come da cartella Rococò

confezioni: LT. 1 - LT. 4 - LT. 12

in superficie: 2 ore a 20 °C

sovraverniciatura: = = =

in profondità: 18 ore a 20 °C

permeabilità al vapore d'acqua: 370 gr/m² in 24 ore (norma UNI 9396 e ISO/DIN 7783)

fattore di resistenza alla diffusione: $\mu = 120$ (strato equivalente d'aria Sd = 0,07 m. // Spessore di pittura 0,58 mm)

coefficiente di assorbimento d'acqua (norma DIN 52617): $w = 0,112$ kg/m² X h^{0,5}

rispetta la teoria di Kuenzle (norma DIN 18550): $Sd \times W < 0,01$ kg/m X h^{0,5}

tinte disponibili: bianco - per quantità superiori a Kg 300 vedi catalogo Rococò

tinteggiabile: aggiungendo il Colori disponibile in confezioni da 80 ML e 480 ML. Mescolare con agitatore meccanico a forte velocità. Per migliorare l'applicazione si consiglia di colorare il Grassetto di Calce il giorno prima della sua applicazione.

su supporti nuovi e vecchi applicare sempre il Primer 200 come fondo, Dove sono presenti già delle pitture accertarsi che queste siano ben ancorate al supporto. In caso contrario o in presenza di superfici polverose, asportare bene tutta la pittura, carteggiare e lavare con acqua e sapone appropriato. Quando il supporto è asciutto applicare una mano di Primer 200 a rullo di lana o a pennello e dopo circa 8 ore a 20°C procedere con il ciclo applicativo del prodotto scelto della Linea Rococò.

diluizione: pronto all'uso con frattazzo. Diluire con acqua per applicazione a pennello

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

APPLICAZIONE:

stendere il Grassello di Calce con Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45, lasciando sul supporto uno spessore di circa 1 mm di prodotto e rendendo la superficie liscia e compatta. Dopo circa 6 ore a 20°C carteggiare bene e procedere con la stesura del GRASSELLO DI CALCE con spatolate irregolari, lunghe 6 - 10 cm e distanti l'una dall'altra 4 - 6 cm su tutto il supporto da trattare.

Dopo circa 1 ora a 20°C ripartire dall'inizio della superficie decorata con la prima mano, applicando spatolate come prima descritte, però a chiusura del supporto, in modo che ogni spatolata vada a sovrapporsi in parte alle spatolate precedentemente applicate. In questo modo si avrà l'Effetto Antico Semilucido.

numero di strati: = = =

STABILITA':

2 anni circa

NOTE:

Sul prodotto non essiccato subito dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua, in caso di prodotto essiccato pulire meccanicamente. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5°C e superiore a +30°C e lontano dal sole e dal vento

Scheda n° SC 00021 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4

Giugno 2008