



IDROPAC 2533

Prodotto: Fondo finitura acrilico in emulsione acquosa

Introduzione E' un fondo finitura monocomponente per parquets all'acqua con elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione, elasticità, iningiallenza e trova particolare impiego nella verniciatura del sughero.

Campo d'impiego: Parquests, sughero

Tipo di Supporto: Sughero, noce, rovere ecc.

Caratteristiche: 1.Viscosità Ford 4 20°C

· 40"

2.Viscosità Ford 4 20°C dopo catalisi

· /

3.Residuo secco A

· 30 +/- 1%

4.Residuo secco B

· /

5.Residuo secco A+B

· /

6.Pot-life (vita in tazza 100 gr/20°C)

· illimitato

7.Vita utile pratica a 20°C

· /

8.Fuori polvere a 20°C dopo

· 30'

9.Maneggiabile all'aria a 20°C dopo

· 3 h

10.Essicazione totale a 20°C dopo

· 24 h

11.Essicazione forzata 40-45°C dopo

· /

12.Stabilità alla luce

· buona

Applicazione: Spruzzo, rullo, pennello

Modalità d'impiego:

Idropac 2533
Acqua

100
10

Parti in LT/KN
Parti in LT/KN
Su parte A

Quantità da applicare :

· 80 - 100 gr/mq

Carteggiatura: · dopo 24 ore

Sovrapplicazione: · con Idropac 2533

Stoccaggio: a 20°C 6 mesi (nell'imballo originale sigillato) parte A

Note Generali agitare sempre il prodotto prima di utilizzarlo

Vantaggi: