

PURCEM

Formulato monocomponente igroindurente per la realizzazione di rivestimenti protettivi trasparenti

Indicazioni Generali

Descrizione:

PURCEM è un impregnante monocomponente a finitura lucida a base di prepolimeri isocianici igroindurenti e solventi organici, idoneo per il trattamento di pavimenti industriali.

Campi d'impiego

PURCEM è indicato come impregnante e consolidante per pavimentazioni industriali in calcestruzzo qualora sia richiesta elevata resistenza meccanica superficiale e protezione da agenti chimici quali oli, carburanti, solventi.

Caratteristiche

Colori:

Trasparente

Vantaggi:

Di facile manutenzione e applicazione

Conservazione:

Almeno 6 mesi negli imballi originale a temperatura tra +5 °C e + 25°C .Il prodotto teme l'umidità; utilizzare tutta la confezione una volta aperta.

Confezione:

15 Kg.

Dati tecnici

Tipo di prodotto:

monocomponente pronto all'uso.

Densità:

0,95 kg /l ($\pm 0,05$)

Contenuto solidi in peso:

60 %

Diluente:

Eventuale diluizione con DILUENTE PUR come indicato di seguito.

Essiccazione

Fuori polvere: 1 ora

(a 20 °C e 65 % di U.R.)

Secco al tatto: 4 ore

Pedenabilità:

almeno dopo 48 ore ca.

Consumo:

Il rivestimento si applica in uno o più strati con un consumo di 100 ÷ 130 g/m² per strato in relazione alla porosità ed alla planarità del supporto.

Condizioni di applicazione ed uso

Preparazione della superficie:

La superficie dovrà essere pulita e asciutta, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana e compatta. Qualora le condizioni del supporto non fossero quelle indicate, sarà necessario eseguire operazioni di preparazione più o meno intense.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

Preparazione del prodotto:	Agitare il prodotto prima dell'uso.
Applicazione del prodotto:	<p>Il prodotto si applica a rullo, pennello o a spruzzo impiegando pompanti tradizionali.</p> <p>Eventuale diluizione con DILUENTE PUR non deve superare il 20 %.</p> <p>La sovraverniciatura deve essere eseguita non oltre 24 ore dalla stesura dello strato precedente.</p>
Limiti di impiego:	L'aumento della temperatura del materiale e del sottofondo apporta la diminuzione del tempo di vita utile del prodotto.
Misure di sicurezza Precauzioni:	Il prodotto è irritante per la pelle, quindi si necessita dell'utilizzo di abiti coprenti, occhiali di protezione e guanti. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua calda e consultare il medico.
Ecologia:	Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.
Note Legali:	I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffidenza dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it