

SCHEDA TECNICA

edizione 01/2007

revisione 07/2012

PURCOAT C/O

Pag 1/2



PURCOAT C/O

Rivestimento protettivo a base di resine poliuretaniche colorate

| | |
|--|--|
| Indicazioni Generali | |
| Descrizione: | PURCOAT C/O è un rivestimento poliuretanico bicomponente colorato opaco, in solvente, idoneo per il trattamento di pavimenti industriali, stabile agli UV. |
| Campi d'impiego | PURCOAT C/O è indicato come finitura opaca ad effetto antiskid, ad elevata resistenza chimico-fisica, per pavimentazioni industriali in calcestruzzo o sistemi autolivellanti monocromatici. E' idoneo anche come rivestimento anticarbonatante per manufatti in cls in genere. |
| Caratteristiche | |
| Colori: | Verde, rosso, grigio. |
| Conservazione: | 12 mesi negli imballi originale a temperatura tra +5 °C e + 20°C |
| Confezione: | 20 Kg. |
| Dati tecnici | |
| Densità: | 1,25 kg /l (± 0,05) |
| Contenuto solidi in peso: | ca. 55% |
| Diluyente: | Fino al 10% con diluente poliuretanico |
| Pot life: | 40' a 20°C |
| Essiccazione | fuori polvere: 1 ora secco al tatto: 2 ore |
| Pedonabilità: | Dopo 48 ore ca. |
| Consumo | Il rivestimento si applica in uno o due strati con un consumo di 200 g/m ² per strato, corrispondenti ad uno spessore del film secco di 160 µm. |
| Condizioni di applicazione ed uso | |
| Preparazione delle superfici: | La superficie dovrà essere pulita, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta e planare. Qualora le condizioni del supporto non fossero quelle indicate, sarà necessario eseguire operazioni di preparazione più o meno intensa. PURCOAT C/O si applica previa stesura di impregnante EPOXY PRIMER S o PURPRIMER o, in ciclo |

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

SCHEDA TECNICA

edizione 01/2007

revisione 07/2012

PURCOAT C/O

Pag 2/2



| | |
|---|---|
| | anticarbonatazione, su strato intermedio di EPOXYCOAT C. Per il rivestimento di sistemi autolivellanti, non devono essere trascorse più di 24 ore dalla loro posa. Oltre tale limite, oltre ad un'accurata pulizia, è necessaria una abrasione meccanica della superficie. |
| Preparazione del prodotto: | Miscelare accuratamente i due componenti utilizzando un mescolatore meccanico con utensile a spirale, preferibilmente a velocità variabile, usando l'accorgimento di iniziare l'agitazione della base prima della miscelazione dei due componenti. Il reagente dovrà essere versato lentamente nel contenitore della base, solo quando questa sia totalmente in agitazione. La miscelazione sarà completata dopo alcuni minuti e comunque solo quando visivamente la miscela sarà cromaticamente omogenea. |
| Applicazione del prodotto: | Il prodotto si applica a mezzo rullo, pennello, spruzzo impiegando pompanti airless con rapporto di compressione > 45:1. L'intervallo di sovraverniciabilità è compreso tra 12 e 24 ore. Superato tale limite è necessario carteggiare lo strato di PURCOAT C/O vetrificato. Non applicare a temperature inferiori a 5 °C. |
| Misure di sicurezza Precauzioni: | Il prodotto è irritante per la pelle, quindi si necessita dell'utilizzo di abiti, occhiali di protezione e guanti. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua calda e consultare il medico. |
| Ecologia: | Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori. |
| Note Legali: | I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico. |

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it