

SUBMASTER

L'ANTIVIBRANTE CONTRO LA PROPAGAZIONE DEL RUMORE SUL SOLAIO THE ANTIVIBRATION MEMBRANE AGAINST FLOOR NOISE PROPAGATION SCHWINGUNGSDÄMPFER FÜR TRENNWÄNDE GEGEN DIE AUSBREITUNG VON LÄRM

Membrana cingolata da sottomuratura, ad elevatissima resistenza meccanica. Necessaria per isolare le pareti in laterizio dai solai di posa, e quindi evitare la trasmissione delle vibrazioni verticali e la propagazione del rumore sul solaio. Testata e certificata per sopportare il peso delle murature e non causare , nel tempo, la presenza di fessurazioni e venature dell’intonaco.

Very high mechanical strength underpinning tracked membrane. Necessary to insulate brick walls from floors and therefore prevent the transmission of vertical vibrations and noise propagation on the floor. Tested and certified to withstand the weight of the walls and not to cause cracks and splits in the plaster.


Gezahnte Membran mit sehr hoher mechanischer Festigkeit. Sie wird benötigt, um die Ziegelsteinwände vom Boden zu trennen, zu isolieren und somit die Übertragung von vertikalen Schwingungen und die Verbreitung von Lärm über die Decke zu vermeiden. Für die Stützung des Mauergewichts und die Vermeidung eventueller, mit der Zeit auftauchender Risse und Maserungen des Verputzes getestet und zertifiziert.



Caratteristiche Features Eigenschaften		Norme Standards Vorschriften	Unità di misura Unit of measurement Maßeinheit	Tolleranze Tolerances Toleranzen	Valori Values Werte
Colore Colour Farbe	nero black schwarz				
Durezza Hardness Härte		UNI 4916	Shore A	± 5	66
Peso specifico Specific gravity Spezifisches Gewicht		UNI 7092	g/cm³	± 0,03	1,56
Carico di rottura Breaking load Bruchlast		UNI 6065	M Pa	minimo minimum Minimum	3,4
Alungamento a rottura Breaking length Bruchlänge		UNI 6065	%	minimo minimum Minimum	200
Resistenza a lacerazione Tear resistance Rissfestigkeit		UNI 4914 C	N/mm	minimo minimum Minimum	15
Invecchiamento (aria) Ageing (air) Alterung (Luft)	Δ durezza Δ hardness Δ Härte	UNI ISO 188	Shore A	massimo maximum Maximum	1
	Δ carico di rottura Δ breaking load Δ Bruchlast		%	massimo maximum Maximum	-12
	Δ allung. a rottura Δ breaking length Δ Bruchlänge		%	minimo minimum Minimum	-15
Invecchiamento (acqua) Ageing (water) Alterung (Wasser)	Δ durezza Δ hardness Δ Härte	UNI 8313/2°	Shore A	massimo maximum Maximum	-2
I M Pa = 10,2 Kg/cm² 1 N/mm = 1,02 Kg/cm					



Codice Code Code	Formato Shape Format	Dimensioni Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Stärke
L030051206	strisce strips Streifen	0,14 m (larghezza) x 1,2 m (lunghezza) 0.14m (width) x 1.2m (length) 0,14 m (Breite) x 1,2 m (Länge)	6 mm



PROVA DI COMPRESSIONE
COMPRESSION TEST
KOMPRESSIONSPRÜFUNG

CARICO kg/cm ² LOAD kg/cm ² LAST kg/cm ²	Deformazione mm Deformation mm Verformung mm
0,2	0,03
0,41	0,1
0,82	0,15
1,23	0,2
1,65	0,25
2,06	0,3
2,47	0,33
2,89	0,37
3,3	0,4

I valori indicati sono influenzabili dalle caratteristiche della struttura. Contattare il nostro ufficio tecnico per progetti specifici.
The values stated can be affected by the characteristics of the structure. Contact our office for specific projects.
Die angegebenen Werte können durch die Eigenschaften der Struktur beeinflusst werden. Wenden Sie sich für spezifische Projekte an unser technisches Büro.

INDICAZIONI DI POSA
LAYING INSTRUCTIONS
VERLEGEANLEITUNG

La striscia Submaster verrà posata ai piedi delle murature interne, con la scanalatura rivolta verso il basso, la parte liscia sarà a vista. Submaster deve essere svincolata, NON deve essere fissata al solaio con nessun tipo di collante o malta.

The Submaster strip will be laid at the foot of internal walls with the slot facing downwards and the smooth side at sight. Submaster must be free, it must NOT be fixed to the floor with any type of glue or plaster.

Submaster wird am Fuße der Innenmauern verlegt. Die Rillen sind dabei nach unten gerichtet, der glatte Teil ist sichtbar. Submaster muss frei liegen und darf nicht mit Kleber oder Verputz an der Decke befestigt werden.