

Safety Silver 20 Exterior

Caratteristiche ottiche - solari

Coeff. Shading	0.22
Valore "G"	0.19
Energia solare Riflessa	65.00 %
Energia solare Assorbita	22.00 %
Energia solare Trasmessa	13.00 %
Totale energia solare Respinta	81.00 %
Luce visibile Riflessa int /ext	60.00 %
Luce visibile Trasmessa	17.00 %
Raggi UV filtrati	> 99.00 %

Caratteristiche fisiche

Resistenza al distacco Kg/cm ²	1.25
Resistenza alla lacerazione Kg/cm	25.89
Allungamento alla rottura	>125 %
Carico di rottura alla trazione kPa	196.5
Spessore	5 Mil - 125 micron
Peso	150 g/mq

Garanzia

- 2 anni su orizzontale siliconato
- 3 anni su inclinato siliconato
- 5 anni su verticale siliconato o **7 anni con garanzia PLUS**