

EPOXI FUGA

Vantaggi

- Tenuta al traffico anche intenso e pesante
- Maturazione rapida (24 ore)
- Utilizzabile anche in condizioni di elevata umidità
- Assorbe le dilatazioni e attenua le vibrazioni
- Inalterabile nel tempo
- Resiste inoltre alle spazzatrici meccaniche, al gelo, al calore, agli acidi e ai sali
- Facile da impiegare
- Agevola la manutenzione dei sottoservizi (i manufatti che vengono tolti si possono riutilizzare)
- Migliori caratteristiche tecniche della sigillatura in sabbia, con boiacca di cemento e con catrame
- Resistente agli acidi

Come si usa

Le fughe da sigillare vanno preparate eliminando tutte quelle sostanze che potrebbero impedire l'adesione come olii, grassi, polvere, residui di collanti cementizi, ecc. Non è necessario applicare alcun tipo di primer nella fessura da riempire, a meno che non si tratti di materiali nuovi e sconosciuti. Versare tutto Epoxyfuga componente A nel componente B e mescolare meccanicamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. Senza attendere procedere alla posa del fugante impastato con sabbia 0/4 in cantiere entro circa 40-45 minuti dalla miscelazione dei componenti, a 20° C.

Utilizzo Indicato

Ottimo per superfici ad alta carrabilità (strade veicolari, piazze, ecc.)

Consumi

Resa indicativa di 0,5 kg per m² (per pezzatura in cubetti tipo 8/10 cm), per piastrelle variabile a seconda delle dimensioni delle fughe e degli inerti utilizzati per saturarle