

Caratteristiche tecniche Flexpol TRV Minerale

FLEXPOL MINERALE 4500			
CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Massa areica	EN 1849-1	Kg/mq	4,5
Forza di trazione massima (L/T)	EN 12311-1	N/50 mm	700 - 500
Stabilità dimensionale (L)	EN 1107-1	%	-0,5
Flessibilità a freddo	EN 1109	°C	-20
Scorrimento a caldo (< 2mm)	EN 1110	°C	+100
Comportamento all'invecchiamento: flessibilità a freddo	EN 1296/1109	°C	-10
Resistenza all'urto	EN 12691	mm	900
Resistenza al carico statico	EN 12730	Kg	15