

PREMFLEX

Vantaggi

- Raggiunge buona resistenza a compressione in tempi relativamente brevi
- È pronto all'uso (versione base);
- Può essere additivato direttamente in cantiere con sabbie lavate
- Può essere applicato in adesione su spessori sottili (fino a 2 cm) e flottante (fino a 3,5 cm)
- Ha il ritiro molto ridotto
- Facilità di movimentazione in cantiere
- Massetto antigelivo
- Allettamento massimo consigliato 5/6 cm

Come si usa

La posa del massetto Premflex si differenzia in funzione della modalità di preparazione dell'impasto. In betoniera a bicchiere: normalmente si impastano 8 sacchi di Premflex per volta con l'aggiunta dell'acqua necessaria all'impasto pari a 2,1÷2,4 litri per sacco da 30 kg. Scaricare e procedere alla stesura del materiale. Con impastatrice continua: versare i sacchi di Premflex nella macchina e avviare. Regolare il flusso dell'acqua fino ad ottenere la consistenza di terra umida.

Procedere con la posa del massetto.

Con pompa a pressione: regolare la macchina in modo da ottenere una miscelazione e una spinta ottimale. Versare il quantitativo di Premflex sufficiente per una carica, aggiungere acqua fino ad ottenere la consistenza giusta e lasciare impastare non oltre 2 minuti.

Utilizzo indicato

Ottimo nelle pavimentazioni residenziali come cortili, giardini o nei marciapiedi e piazze con carreggiata medio pesante.