

COLORFLEX

Pittura a finire multiuso per sistemi pedonabili

Pittura sintetica formulata con resine stirolo acriliche a base acqua, particolarmente resistente all'usura meccanica e agli agenti atmosferici. Utilizzabile come finitura delle superfici di impianti sportivi e per la demarcazione delle aree di gioco.

VANTAGGI

- Resistenza al calpestio ed agli agenti atmosferici
- Semplice da applicare

CAMPI D'IMPIEGO

Indicata come rivestimento a finire per sistemi pedonabili (elimina i difetti) e per la demarcazione delle aree di gioco.

RESA

kg/mq 0,350.
Demarcazione delle linee kg/ml 0,050.

COLORE

Bianco, grigio, rosso e verde.
Per colori fuori cartella contattare il nostro ufficio tecnico.

CONFEZIONE

Secchio metallico da kg 5 e in plastica da kg 20.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in locali con temperature superiori a 0°C.
Tempo di immagazzinamento 24 mesi.

Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Liquido
Resistenza ai raggi UV	1000 ore senza evidenti variazioni
Resistenza al weathering test	2000 ore senza evidenti variazioni
Viscosità	7000±1000 mpas (Viscosimetro Brookfield DV-E s06,30 RPM, E = 20°C, 75% UR)

APPLICAZIONE

Pronto all'uso.

1. Applicare una mano di *Colorflex* con una spazzola tira-acqua direttamente sul *Floorgum* e lasciare asciugare.
2. Quando la superficie é perfettamente asciutta, applicare il nastro adesivo per la demarcazione delle aree di gioco, a seconda del campo che si vuole ottenere.

Applicare il *Colorflex* con pennello o rullo di 10 cm di larghezza.

INDICAZIONI

- Il prodotto non deve essere steso sulle superfici infuocate dal sole, è bene in questi casi rimandare l'operazione alle ore più fresche della giornata.
- Non utilizzare su sottofondi friabili o in contropinta d'acqua.
- Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C o in caso di pioggia imminente.
- L'attrezzatura può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.

