

POTERE FONOISOLANTE DI UN MURO MONOSTRATO YTONG		
	Spessore <i>cm</i>	Potere fonoisolante R_w <i>dB</i>
Parete in blocchi PP4 500 kg/m ³	25	46
	30	48
	36,5	49
Parete in blocchi PP2 Climaplus 350 kg/m ³	30	45
	36,5	47
	40	48

Valori calcolati secondo la legge di massa + 2 dB da prove sperimentali su AAC, come da norma DIN 4109.