

<b>Lecacem</b>	<b>mini</b>	<b>classic</b>	<b>maxi</b>
Densità in confezione Kg/m <sup>3</sup> circa	600	500	400
Densità in opera Kg/m <sup>3</sup> circa	600	600	450
Tempo di applicazione	60 minuti		
Temperatura di applicazione	da + 5 °C a + 35 °C		
Pedonabilità	24 ore dalla posa		
Resistenza media a compressione a 28 gg. circa N/mm <sup>2</sup> (Kg/cm <sup>2</sup> )	3,0 (30)	2,5 (25)	1,0 (10)
Conducibilità termica a secco W/mK	0,16	0,16	0,13
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 (Incombustibile)		
Abbattimento rumore da calpestio	richiedere certificazione		
Spessori consigliati cm	≥ 5	≥ 5	≥ 6
Consumo circa	0,2 sacchi/m <sup>2</sup> per sp. 1 cm		
Confezione con bancale in legno a perdere con sacchi da 50 litri/cad. pari a m <sup>3</sup> di prodotto sfuso	50	60	70
Condizioni di Conservazione coperto, e Durata (ai sensi del D.M. 10/05/04)	in imballi originali, in luogo fresco, asciutto ed in assenza di ventilazione. Massimo sei mesi dalla data di confezionamento		

Richiedere Scheda di Sicurezza