

Caratteristiche meccaniche blocchi e murature in YTONG							
		Densità nominale	Densità di calcolo	Modulo elastico E	Tensione caratteristica a compressione blocco	Tensione caratteristica a compressione muratura	Tensione caratteristica a taglio muratura
		kg / m ³	kg / m ³	N / mm ²	N / mm ²	N / mm ²	N / mm ²
Blocchi portanti	PP4	500	600	1750	3,85	2,26	0,2
Blocchi Sismici	PP4S	575	675	2150	5,02	2,81	0,3
Blocchi sottili	PP4	550	650	2000	4,5	1,98	-
Blocchi Clima	PP2	400	500	1250	3,16	1,00	0,15
Blocchi Climaplus	PP2	350	450	1000	2,75 f _{bm}	-	-