

Fusi granulometrici per tappeto drenante

(Norme Tecniche Autostrade)

Serie crivelli e setacci UNI	Passante totale in peso %		
		Drenante	Ecodrenante
Crivello	20	100	100
"	15	80-100	95-100
"	12,5	-	85-95
"	10	15-35	60-70
"	7,1	-	18-30
"	5	5-20	7-13
Setaccio	2	4-10	5-10
"	0,4	4-8	4-8
"	0,18	4-8	4-8
"	0,075	4-8	4-8
Spess. medio addensato cm		4-5	3

Fusi granulometrici per Microtappeti e microdrenanti

(Norme Tecniche Autostrade)

Serie crivelli e setacci UNI	Passante totale in peso %		
		Microtappeto	Microdrenante
Crivello	15	100	-
"	10	90-100	100
"	5	20-30	80-95
Setaccio	2	15-25	4-18
"	0,4	8-16	4-10
"	0,18	6-12	4-8
"	0,075	5-10	4-6
Spess. medio addensato cm		3	2