

SOFTFUGA

Vantaggi

- Facile da utilizzare
- Non altera la colorazione della pietra
- Maturazione rapida (48 ore)
- Assorbe le dilatazioni e attenua le vibrazioni
- Inalterabile nel tempo

Come si usa

Riempire le fughe con Softfuga in condizioni di pavimento asciutto, fughe vuote e pendenze di almeno 1 cm al metro (1%). Togliere dalla pavimentazione la parte in eccesso, mantenendo il livello di Softfuga nelle fughe 3 mm al di sotto della superficie del pavimento.

Annaffiare le fughe a pioggia riempite di sabbia (senza inondarle, né con getto a pressione) fino a ritenzione di acqua nelle fughe (circa 30 sec.). Non transitare sul pavimento per almeno 4 ore. Non applicare: con temperature inferiori a 0° C, su superfici bagnate. Se si prevede pioggia nelle 3 ore successive non stendere Softfuga. Non utilizzare se il pavimento è posato su calcestruzzo o materiali non drenanti, o con uno strato di materiali drenanti inferiore a 15 cm, o con pendenze insufficienti per il drenaggio dell'acqua (tanto in superficie che nel sottofondo).

Consumi

Resa indicativa di 3-4 kg per m² (per pezzatura in cubetti tipo 8/10 cm), per piastrelle variabile a seconda delle dimensioni delle fughe e degli inerti utilizzati per saturarle.

Utilizzo indicato

Ottimo per superfici pedonali e carrabilità leggera (cortili, bordi piscina, marciapiedi).