

**Parete Porotherm Bio-Plan 38 T con intonaco tradizionale**

Spessore complessivo della parete con intonaco	cm	41
Spessore intonaco tradizionale	cm	1,5 (x 2)
Massa superficiale*	Kg/m <sup>2</sup>	289
Trasmittanza U	W/m <sup>2</sup> K	0,27
Sfasamento S	ore	22,04
Smorzamento f <sub>a</sub>	-	0,03
Trasmittanza periodica Y <sub>IE</sub>	W/m <sup>2</sup> K	0,008

**Parete Porotherm Bio-Plan 38 con intonaco termico**

Spessore complessivo della parete con intonaco	cm	41
Spessore intonaco termico	cm	1,5 (x 2)
Massa superficiale*	Kg/m <sup>2</sup>	347
Trasmittanza U	W/m <sup>2</sup> K	0,30
Sfasamento S	ore	22,61
Smorzamento f <sub>a</sub>	-	0,02
Trasmittanza periodica Y <sub>IE</sub>	W/m <sup>2</sup> K	0,006

\* calcolata al netto dell'intonaco