

FLEXIFUGA

Vantaggi

Tenuta al traffico anche intenso e pesante

- Maturazione rapida (24 ore)
- Assorbe le dilatazioni e attenua le vibrazioni
- Inalterabile nel tempo
- Resiste inoltre alle spazzatrici meccaniche, al gelo, al calore, agli acidi e ai sali
- Facile da impiegare
- Agevola la manutenzione dei sottoservizi: i manufatti che vengono tolti si possono riutilizzare
- Migliori caratteristiche tecniche della sigillatura in sabbia, con boiacca di cemento e con catrame

Come si usa

Per una corretta esecuzione della posa con sigillatura in Flexyfuga, posare obbligatoriamente i manufatti su allettamento Splitflex (oppure ghiaiino in pietra naturale tipo 3/6 mm). Per ottenere un letto drenante intasare le fughe della pavimentazione con ghiaiino pulito e ben asciutto Splitflex di dimensione 2/4 mm, non usare cemento o sabbia, ciò ne comprometterebbe il risultato finale.

Dopo aver compattato la pavimentazione in relazione al tipo di materiale, procedere alla sigillatura con stesura di Flexyfuga per colata nei giunti con apposita attrezzatura. Flexyfuga penetra in profondità andando a costituire una struttura resistente ed elastica al tempo stesso risultando particolarmente indicata per superfici sollecitate da traffico pesante

Utilizzo indicato

Ottimo per superfici ad alta carrabilità (strade veicolari, piazze, ecc.)

Consumi

Resa indicativa di 1 kg per m² (per pezzatura in cubetti tipo 8/10 cm)