

# ARGACEM HP

*Intonaco rasante di finitura*

Intonaco - rasante in polvere a base calce aerea idrata, arenaria calcarea, sabbie silicee e legante idraulico specifico per portare a finitura intonaci civili. Il prodotto, grazie alla granulometria elevata, è ideale quando il supporto si presenta ruvido e ogni volta che sono necessari spessori elevati. Argacem HP presenta delle elevate prestazioni meccaniche e presenta un'eccellente permeabilità al vapore acqueo.

## VANTAGGI

- Traspirabilità
- Elevata lavorabilità
- Possibilità di lavorare su spessori elevati (fino a mm 10)
- Alta resistenza meccanica

## CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per portare a finitura intonaci in *Diathonite*, civili a base calce o cemento e in tutti i casi in cui il supporto sia ruvido e si debbano applicare spessori elevati al fine di regolarizzare il sottofondo.

*Argacem HP* presenta una finitura particolarmente granellosa e è ideale per la protezione e la finitura di facciate esposte ad agenti atmosferici e come finitura rustica di taverne, garages, casolari, saloni, etc.

## RESA

4.5 Kg/mq

## CONFEZIONE

Sacchi carta da kg 25 su pallett da kg 1400.

## STOCCAGGIO

Conservare in ambienti asciutti, con temperature comprese tra +5°C e +35°C per un periodo massimo di 12 mesi.

## Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Polvere bianca
Temperatura applicazione	+5°C/+35°C
Tempo inizio presa	60 minuti
Resistenza media a compressione dopo 28 giorni	4,60 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza media a flessione dopo 29 giorni	1,35 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	(Altamente traspirante) $\mu = 8$
Comportamento al fuoco	Non infiammabile