

SPORTGUM

Manto sintetico ammortizzante a spessore

Manto pedonabile formulato con resine all'acqua e inerti granulari. Da utilizzare come prima mano per ottenere una superficie ammortizzante, particolarmente idonea per campi di gioco di tipo professionale.

VANTAGGI

- Di facile applicazione
- Ottimo aggrappaggio
- Ottima capacità di attutire i colpi

CAMPPI D'IMPIEGO

Rasante con cariche inerti da utilizzare in abbinamento a Floorgum Finitura per la realizzazione di superfici di gioco di tipo professionale.

RESA

kg/mq 1,5-2,5 a seconda della rugosità del supporto.

COLORE

Nero.

CONFEZIONE

Fusto metallico da kg 55.
Secchio di plastica da kg 20.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in locali con temperature comprese tra +5°C e +35°C.
Tempo di immagazzinamento 24 mesi.

SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.

APPLICAZIONE

Pronto all'uso, eventualmente diluire con un 10-20% di acqua.

1. Le pavimentazioni da rivestire devono essere perfettamente livellate ed avere un'ottima pulizia di fondo.
2. Eventuali microlesioni del fondo vanno stuccati con *Floorgum Riempimento*.
3. Prima di applicare Sportgum la superficie deve essere primerizzata con *Grip Primer* se è di calcestruzzo, non necessita di primer se di asfalto.
4. Applicare 1 o 2 mani di Sportgum con spatola tiraacqua o rullo a pelo corto, per ottenere uno spessore di 1,5 mm.
5. A completa asciugatura del manto Sportgum procedere con 2 mani di *Floorgum Finitura*.

INDICAZIONI

- Prima di procedere all'applicazione di Sportgum assicurarsi che la superficie da trattare non presenti ristagni di acqua.
- Il prodotto non deve essere steso sulle superfici infuocate dal sole; è bene in questi casi rimandare l'operazione nelle ore meno calde della giornata.
- In caso di applicazione su supporti in cemento armato, in condizioni di temperature elevate, è opportuno bagnare adeguatamente la superficie.
- Non applicare mai con temperature sotto i 10°C o con imminente pericolo di pioggia.
- Il tempo di essiccazione del Sportgum a 20°C è di 4 ore.
- L'attrezzatura deve essere lavata con acqua.

Dati Fisici / Tecnici

Break Elongation	113,62%
Tensile Streng	0,43 MPa
Deformazione permanente	2 mm per allungamento del 70%
Percentuale di deformazione permanente	8%
Peso Specifico	0,56 Kg/l

Impianti sportivi