

# PLASTERPAINT NEUTRO

*Stucco macroporoso neutro*

Stucco in polvere per esterni e interni a base di arenaria calcarea, silice diatomeico e legante idraulico. Il prodotto essendo macroporoso agevola la permeabilità al vapore acqueo della parete svolgendo un'azione deumidificante.

## VANTAGGI

- Deumidificante
- Traspirante

## CAMPPI D'IMPIEGO

Rasante di lisciatura per il risanamento di superfici umide; ideale per applicazioni su intonaco Diathonite nel sistema di risanamento dei muri umidi DiaSen. Applicabile su intonaci nuovi e vecchi, pareti e cieli di stanza, calcestruzzo, intonaci degradati o fessurati purchè consistenti e aderenti al supporto. Utilizzabile su tutti i tipi di supporto la cui natura (assorbimento d'acqua, rugosità, omogeneità, presenza di cavillature) non consenta la stesura diretta della finitura. Il prodotto agevola la permeabilità al vapore acqueo della parete, svolgendo un'azione deumidificante.

## RESA

kg/mq 4-5.

## CONFEZIONE

Secchio di plastica da kg 25.

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in ambienti ombreggiati con temperature comprese tra +5°C e +35°C  
Tempo di immagazzinamento 6 mesi.

## Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Polvere bianca
pH	12
Peso specifico	kg/l 1,450
Temperatura di applicazione	+5°C/+35°C
Durata dell'impasto	1 ora a +20°C
Permeabilità al vapore acqueo	(Altamente traspirante) $\mu=7$

## RASANTI CEMENTIZI E SPECIALI

# PLASTERPAINT NEUTRO

## APPLICAZIONE

1. Bagnare la superficie specialmente nei mesi caldi.
2. Miscelare con circa il 25% di acqua e stendere una prima mano a frattazzo, tirando il prodotto il più possibile.
3. Miscelare con circa il 20% di acqua e stendere come seconda mano, lasciare con la spugna.



## INDICAZIONI

- Non applicare con temperature superiori ai +35°C ed inferiori ai +5°C.
- Per l'impasto usare acqua pulita e priva di sostanze inquinanti.
- Non applicare su sottofondi trattati con impermeabilizzanti o vernici non assorbenti.
- Non applicare su intonaci a base gesso, legno, scagliola e su tutte le superfici che non garantiscono un adeguato aggrappo.
- Applicare su supporti perfettamente maturati e che abbiano già ultimato i loro ritiri.
- Non aggiungere altri prodotti all'impasto.
- L'attrezzatura può essere lavata con acqua.
- Non applicare su superfici pitturate, polverose o friabili senza prima aver consolidato con Primer Diasen.
- Non superare i 5 mm di spessore (3 mm una mano).
- Attendere almeno 7 giorni dalla messa in opera, prima di tinteggiare.

## SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.

## RASANTI CEMENTIZI E SPECIALI

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell'impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l'ufficio tecnico dell'azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.