

Studio Marshall

Valori Marshall in funzione della % di LECA RESISTENTE 3-11

% Leca in peso	0	5	10	15	20
Ottimale Bitume %	5,25	6,0	6,5	7,0	7,5
Stabilità (daN)	1400	1340	1260	1130	1035
Scorrimento mm	3,5	3,2	3,1	3,0	2,9
Modulo rigidezza (daN/mm)	400	419	406	377	357
Densità (g/cm ³)	2,43	2,33	2,25	1,96	1,93
Grado di addensamento (%)	100	96	93	81	79

Fusi granulometrici per tappeti d'usura a struttura chiusa

Serie crivelli e setacci UNI	Strato di usura tipo "A"		Strato di usura tipo "B"
	20	100	100
Crivello	20	100	100
"	15	90-100	100
"	10	70-90	70-90
"	5	40-55	40-60
Setaccio	2	25-38	25-38
"	0,4	11-20	11-20
"	0,18	8-15	8-15
"	0,075	6-10	6-10