

IMPERMEABILIZZANTE

SBS-Gum

Impermeabilizzante bituminoso elastico

Impermeabilizzante liquido a base acqua, bitume e resina, idoneo per proteggere e impermeabilizzare fondazioni, manufatti in calcestruzzo e legno. Sostituisce le membrane bituminose nell'impermeabilizzazione di getti verticali di fondazione, di solai in calcestruzzo, su cui va poi gettato il massetto finale.

CAMPI D'IMPIEGO

- Impermeabilizzazioni di fondazioni.
- In abbinamento alla rete *Polites* sostituisce il tradizionale sistema con guaina bituminosa a fiamma.
- Protettivo e impermeabilizzante per manufatti in calcestruzzo e legno.

VANTAGGI

- Non riemulsiona a contatto con acqua
- Veloce applicazione (airless-rullo)
- Resistenti ai raggi UV
- Nessuna saldatura
- Non necessita di Primer

RESA

kg/mq 0,6-0,7 per ogni mano applicata in verticale.
kg/mq 2,5 se applicato con rete *Polites* in due mani.

COLORE

Nero.

CONFEZIONE

Latta metallica da kg 5 e kg 25.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in ambienti con una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.
Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

Dati Fisici / Tecnici

Aspetto	Semidenso
Tempi di asciugatura a 20°C fuori polvere (spessore 1 mm)	30 minuti
Tempi di asciugatura a 20°C al tatto (spessore 1 mm)	48 ore
Capacità di sopportare le lesioni (Crack Bridging Ability)	2,5 mm
Allungamento a rottura della pellicola essiccata (spessore 3 mm; temperatura -20°C)	300%
Allungamento a rottura della pellicola essiccata (spessore 3 mm; temperatura 0°C)	480%
Allungamento a rottura della pellicola essiccata (spessore 3 mm; temperatura +20°C)	800%
Resistenza raggi UV	600 ore senza evidenti variazioni
Dopo 50 cicli di gelo-disgelo (-15°C +15°C) (UNI EN 202)	Inalterato

IMPERMEABILIZZANTI E RIVESTIMENTI SPECIALI

DiaSen®

APPLICAZIONE

Impermeabilizzazione di fondazioni

1. Pulire ed asciugare completamente il sottofondo ed effettuare le riparazioni necessarie. Applicare *SBS-Gum* in almeno due mani a pennello, rullo, airless su tutta la superficie, controllando che sia completamente ricoperta.
2. Proteggere con teli o membrane drenanti in PVC. Il tempo di essiccazione è circa di 24 ore.

INDICAZIONI

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5°C e superiore +35°C o con imminente pericolo di pioggia.
- Non é idoneo per il ripristino di guaine sintetiche o per impermeabilizzare il poliuretano espanso (vedi *Oriplast* o *Oriplast Reflex*).
- Non è idoneo all'applicazione su nuove guaine bituminose (non ossidate).
- Non è idoneo per la protezione superficiale delle membrane bituminose. Per tali utilizzi consultare scheda tecnica *Oriplast* o *Oriplast Reflex*.
- L'attrezzatura può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.

