

	NORMA REGULATION NORME NORM	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION										
			ARDENNES	ARTECH	AVANTGARDE	BORGOGNA	CHIOSTRI UMBRI	ECOGEO	EKO-LOGIC	FABULA	FOCUS	FORUM	FUTURA
ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	• Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite ± 0,6 % max • Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke ± 5 % max • Rettilineità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes/Kantengeradheit ± 0,5 % max • Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkei ± 0,6 % max • Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit ± 0,5 % max	CONFORME - ACCORDING - CONFORME - GEMAESS										
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	CONFORME - ACCORDING - CONFORME - GEMAESS										
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance Resistance à l'abrasion Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß	UNI EN ISO 10545-7	≤ 175 mm³	CONF.	CONF.	CONF.	CONF.	CONF.	-	CONF.	CONF.	-	-	CONF.
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux ecart de temperature Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exempla darf sichtbare Schäden aufweisen	RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG										
RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostwiderständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTAND	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÈLIFS - FROSTSICHER										
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13		RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG										
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Insensibilité aux taches Widerständigkeit gegen fleckenbildende agents	UNI EN ISO 10545/14	SMALTATI ≥ 3	CLASSE 5										
ANTISDRUCCIOLO Slip resistance Antisdruciolo Antisdruciolo	DIN 51130	R	R11 Bocc. A Bocc.	R9 Nat. R10 Strutt.	R9 Nat. R11 Bocc. A Bocc.	R9 Nat.	R10		R9 Nat. R11 Grip A+B+C Grip	R9 Nat. R11 Strurr.	R10		R10 Text.
	DIN 51097	A + B + C											
	ASTM C 1028	U ≥ 0,6											
			Dry 0,81 Wet 0,63		Dry 0,65 Wet 0,61	Dry 0,84 Wet 0,64			Dry 0,67 Wet 0,64	Dry 0,72 Wet 0,61	Dry 0,63 Wet 0,61	Dry 0,83 Wet 0,60	

	NORMA REGULATION NORME NORM	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION										
			GIARDINI IN FIORE	I CASALI	MAXXI	NEXT	PIETRE DI SICILIA	PIETRE INCISE	ROMANCE	RUPES	STILE	THERMAE	
ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	
DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	• Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite ± 0,6 % max • Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke ± 5 % max • Rettilineità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes/Kantengeradheit ± 0,5 % max • Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkei ± 0,6 % max • Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit ± 0,5 % max	CONFORME - ACCORDING - CONFORME - GEMAESS										
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	CONFORME - ACCORDING - CONFORME - GEMAESS										
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance Resistance à l'abrasion Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß	UNI EN ISO 10545-7	≤ 175 mm3	CONF.	CONF.	CONF.	CONF.	CONF.	-	CONF.	-	-	CONF.	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux ecart de temperature Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exempla darf sichtbare Schäden aufweisen	RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG										
RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostwiderständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTAND	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÈLIFS - FROSTSICHER										
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13		RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG										
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Insensibilité aux taches Widerständigkeit gegen fleckenbildende agents	UNI EN ISO 10545/14	SMALTATI ≥ 3	CLASSE 5										
ANTISDRUCCIOLO Slip resistance Rutschfest Antiglissant	DIN 51130	R	R10	R10	R9 R12 Grip A+B+C Grip			R11 Strutt. A Strutt. A+B Marciap. A+B+C Perc.	R9 Nat.	R9 Nat.	R9 Nat. R11 Grip A+B+C Grip		
	ABC	A + B + C											
	DIN 51097	U ≥ 0,6					Dry 1,19 Wet 1,04			Dry 0,75 Wet 0,64	Dry 0,78 Wet 0,67		
	ASTM C 1028												