

Caratteristiche delle miscele

	Legante bitume	Legante Cemento
Peso specifico kg/m ³	1300	1500
Stabilità Marshall a 60 °C	> 600 kg	-
Scorrimento	2,4 mm	-
Resistenza a rottura	-	200 kg/cm ²

Miscela di base con Leca Resistente 3 - 11

Serie crivelli e setacci UNI	Passante %
Crivello 30	100
" 25	70-95
" 15	45-70
" 10	35-60
" 5	25-50
Setaccio 2	18-38
" 0,4	6-20
" 0,18	4-14
" 0,075	4-8
Resistenza Marshall	> 600 Kg
Modulo di Rigidezza	> 250 Kg/mm