



Tabella comparativa

RETE TIPO FIBRE NET in rotoli								ACCIAIO FeB44K in fogli						
ARTICOLO	MAGLIA A mm	SPESSOR E mm	DIM. IMBALLO mm	SUPERFICIE m ²	PESO IMB. Kg.	PESO Kg/m ²	TENSIONE DI ROTTURA DaN/m di rete	MAGLIA Mm	Ø FILO mm	SPESSOR E mm	DIM. FOGLI mm	PESO PANN. Kg	PESO Kg/m ²	TENSIONE DI ROTTURA DaN/m di rete
33x33T96	33x33	3	Ø560x2000	40	32	0.8	21084	150x150	8	16	2000x3000	32.39	5.39	18090
								200x200	10	20	2000x3000	37.02	6.17	21220
66x66T96	66x66	3	Ø560x2000	40	16	0.4	10542	100x100	5.2	10.4	2000x3000	20.04	3.34	11448
								150x150	5.2	10.4	2000x3000	13.69	2.28	7614
								150x150	6	12	2000x3000	18.20	3.03	10206
								200x200	6	12	2000x3000	13.32	2.22	7668
								200x200	8	16	2000x3000	23.70	3.95	13554
99x99T96	99x99	3	Ø560x2000	40	10.40	0.26	7028	150x150	5.2	10.4	2000x3000	13.69	2.28	7614
								220x220	5.2	10.4	2000x3000	9.18	1.53	5184
								200x200	6	12	2000x3000	13.32	2.22	7668
								250x250	6	12	2000x3000	10.65	1.77	6102

NB. Le caratteristiche sopra riportate si intendono come valori di riferimento per materiali standard. In particolare il valore di 540 N/mm² è stato assunto come valore di rottura dell'acciaio