

DENSITA' FORATURA STANDARD (nel caso di OND-ALL33 forato)



OND-ALL33

CARATTERISTICHE

Altezza / Height

- 1064 mm Lordi
- 952 mm Netti in Opera


Lunghezza / Length

min 1.5mt - Massima consigliata 4mt


Spessore e Peso / Thickness and Weight

- 6/10mm Acciaio - Cor-Ten ----- 6.20Kg/mq
- 8/10mm Acciaio ----- 8.30Kg/mq
- 10/10mm Alluminio ----- 3.60Kg/mq
- 11/10mm Alluminio ----- 4.00Kg/mq

SEZIONE ACCOPPIAMENTO



SEZIONE TRASVERSALE



n° revisione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in data											

MATERIALE

Tipo	Alluminio lega EN AW 3005 - Acciaio e Cor-Ten	Spessore	da $\frac{6}{10}$ mm a $\frac{11}{10}$ mm (nominale)
------	---	----------	--

PRODOTTO

Note	Dimensioni espresse in millimetri	Stile stampa	Ufficio Tecnico.ctb
Disegnatore	Ing. Medici Enrico	Data	27/02/2017
Codice	Vedi tabella	Gruppo	ALUBEL SYSTEM
Descrizione	SCHEDA TECNICA OND-ALL33	File	EVALUBEL Alubel Sistemi Alubel Sistemi - TECNICO VARIE Schede Tecniche Prestimenti OND-ALL33