

Q250301 LAQUA FONDO

Pittura all'acqua, bianca opaca di fondo per interni esterni, a base di resina in emulsione di natura acrilica

Caratteristiche

Peso specifico: 1,45 kg/l

Residuo secco: 63% (peso/peso)

Colore : Bianco


UNI EN ISO 2813 glosmetro 60[°]: GLOSS 4 OPACO

W.O.M. ASTM G 26: dopo 1000 ORE buona tenuta strutturale del film


Contenuto COV/VOC (rif. D.Igs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. G/BA – 2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto Q250301 LAQUA FONDO, pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione: 14% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 8-10 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 16-24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 14 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: legno, muri

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:

Legno: in generale si consiglia l'utilizzo di LAQUA, previo l'applicazione di Wood Life HYDRO IMPREGNANTE Q147150 e LAQUA FONDO BIANCO Q250301.

Muri: i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere trattati applicando un fissativo idoneo preventivamente ed applicare 1-2 mani di Q250301 LAQUA FONDO e quindi, dopo perfetta essiccazione l'applicazione dello smalto LAQUA LUCIDO.

Per interventi di manutenzione, è possibile applicare Q250352 LAQUA ANTIRUGGINE direttamente su vecchie verniciature sane e carteggiate avendo l'avvertenza di eliminare, con il sistema più idoneo le zone ammalorate e quindi intervenire come sul nuovo.

Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi. Lavare, subito dopo l'uso, i pennelli o rulli con acqua e sapone. Evitare di lasciar essiccare il prodotto su pennello/rullo.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

07/2013