

Ecap F fixative

FISSATIVO UNIVERSALE
PRIVO DI SOLVENTI PRONTO ALL'USO



PRODOTTO:	Fissativo universale a base organica pronto all'uso.
COMPOSIZIONE:	Legante stirolacrilatico, emulsione siliconica, componenti minerali, additivi, acqua.
CAMPI DI APPLICAZIONE:	ECAP F è un'aggrappante, regolatore del potere assorbente del sottofondo, permette una colorazione uniforme della finitura. Fissativo per uso esterno ed interno adatto ai seguenti tipi di finitura: Ecap AC K/R Acrylic Colour - Ecap STC K/R Silicate Colour - Ecap SC K/R Silicone Colour - Ecap GC Glamish Colour - Ecap SCL Selfcleaning Colour.
DATI TECNICI:	Densità: ca. 1,55 Kg/dm ³ Contenuto solido: ca. 59% Ph: ca. 8
CLASSIFICAZIONE COMPOSIZIONE CHIMICA:	Non ha obblighi di contrassegno
CONSUMO:	• per rasatura: ca. 0,15 Kg/m ² • per intonaco di fondo: ca. 0,30 Kg/m ²
CONFEZIONE E STOCCAGGIO:	Il prodotto viene fornito in secchi di plastica da 25 Kg. Conservare in luogo asciutto, privo di gelo, in confezioni chiuse ed impiegare entro 6 mesi.
LAVORAZIONE:	Sottofondo: Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di polvere e gelo, idroassorbente, privo di efflorescenze, compatto e resistente. Ecap F è consigliato su: • rasanti con presenza di rete in tutti i sistemi termoisolanti a cappotto; • intonaci frattazzati a base calce, calce cemento e cemento; • calcestruzzo ed altri sottofondi minerali; • vecchi intonaci e Pitture a base minerale, di silicati e di resine ben ancorati al sottofondo; • intonaci a base calce/gesso e gesso; • pannelli in cartongesso. Ecap F non è consigliato su: • materie plastiche e resine; • lacche e Pitture ad olio, collanti e colori a dispersione; • intonaci freschi a base calce. Trattamento preliminare del supporto: • eliminare meccanicamente superfici sabbiose e pellicole superficiali; • eliminare resti di olio disarmante su calcestruzzo con getti d'acqua calda (idropuli)

	<p>trice) o prodotti adatti al caso;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pulire meccanicamente o con getti d'acqua calda (idropulitrice) superfici sporche o con presenza di alghe e muschi oppure trattarle con prodotti specifici; • eliminare meccanicamente pitture minerali di scarso aggrappo o rovinate dalle intemperie; • rasare superfici danneggiate o con presenza di cavillature usando se necessario anche rete d'armatura. <p>Lavorazione: Il sottofondo deve essere compatto ed asciutto. Applicare Ecap F in modo regolare su tutta la superficie interessata. Se necessario ripetere l'operazione (ad es. potere assorbente non uniforme), attendere min. 24 ore dopo ogni applicazione. Mescolarlo lentamente con apposito mescolatore. Non aggiungere altri prodotti. Ecap F può essere applicato a rullo o spruzzato, lavorare in modo regolare e senza interruzioni. La giusta consistenza può essere ottenuta con una minima aggiunta d'acqua.</p>
AVVERTENZE:	La temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo, durante la fase di applicazione e presa, deve essere superiore a +5°C. Proteggere le facciate da irraggiamento solare diretto, pioggia e forte vento (ad es. rete protettiva per ponteggi). Alta umidità dell'aria e basse temperature (ad es. in autunno inoltrato) possono allungare sensibilmente il tempo di asciugatura.
VOCE DI CAPITOLATO:	Fissativo universale a base organica pronto all'uso, tipo Ecap F di Edilteco S.p.A.
PRECAUZIONI:	<p>Xi irritante:</p> <p>S 2 Tenere lontano dalla portata dei bambini S 24 Evitare il contatto con la pelle S 25 Evitare il contatto con gli occhi S 26 Se a contatto con gli occhi, lavarli accuratamente con acqua e consultare un medico S 37 Usare guanti protettivi adeguati</p> <p>Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 sul contenuto di sostanze organiche volatili. Attuazione Direttiva 2004/42/CE.</p>

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne conseguono che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera.
 L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte".
 Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio il contenuto della presente scheda tecnica.
 La pubblicazione della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

rev. 11-2010