

ADYTEX 2K

SCHEDA TECNICA

Adesivo epossi-poliuretanico
bicOMPONENTe per rivestimenti resilienti



Pavimentazione
interni/esterni



A mano



Confezione in
Plastica



Composizione

ADYTEX 2K è un adesivo epossi-poliuretanico bicomponente esente da acqua.

Fornitura

- Secchi speciali da 10 kg (Comp. A + B)

Impiego

ADYTEX 2K può essere applicato in interno e in esterno su pavimenti. È un adesivo a base epossi-poliuretanica per l'incollaggio di rivestimenti in PVC, moquette, gomma e agglomerati, rivestimenti con supporti in lattice espanso, juta, linoleum e LVT (Luxury Vinyl Tile) su sottofondi cementizi, a base anidrite e preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti vetrosi, metallo, etc.) e su asfalto. Idoneo per la realizzazione di campi sportivi in agglomerato di gomma e piste di atletica.

Preparazione del fondo

Superfici cementizie: il piano di posa deve essere maturo, integro, asciutto, stabile, meccanicamente resistente, planare e privo di umidità di risalita. Verificare sempre che l'umidità residua non superi il limite del 2% (attenersi a quanto specificato nelle norme di posa vigenti e alle indicazioni del produttore del rivestimento scelto). Eventuali tracce di oli, grassi, cere, pitture, vernici ecc. devono essere preventivamente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o asportabili.

Per eventuali ripristini di superfici irregolari in quota, utilizzare le malte GAPER 3.30 o LEVEL 30.

Il ripristino di quote o difetti di planarità orizzontali in interno potrà essere eseguito con le lisciature SL 416 o SM 485 a seconda degli spessori richiesti.

Eventuali fessure o riprese di getto su superfici orizzontali saranno sigillate monoliticamente con il sigillante epossidico REPAR-MST SE 477.

In presenza di massetti con insufficiente resistenza superficiale valutare il consolidamento con lo specifico prodotto ad elevata penetrazione PRIMER ADW/DILUENTE ADW.

Superfici in gesso o anidrite: il piano di posa deve essere maturo, integro, asciutto, stabile e meccanicamente resistente. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o asportabili. In accordo con la norma di posa UNI 11515-1, i massetti a base di solfato di calcio (anidrite) richiedono sempre una carteggiatura al fine di rimuovere la pellicola superficiale. Il fondo dovrà avere un'umidità residua inferiore a 0,5% (0,2% in presenza di impianto di riscaldamento/raffrescamento); successivamente stendere a rullo PRIMER DG 74 diluito in rapporto 1:1 con acqua.

Pavimenti in ceramica esistenti: la superficie deve essere planare, libera da polvere, sporco, oli, grassi ecc. e non avere umidità di risalita. Eseguire un'accurata mappatura per verificare che la pavimentazione sia solidamente adesa al supporto. Eventuali parti distaccate o asportabili devono essere preventivamente rimosse ed i vuoti colmati con GAPER 3.30 o LEVEL 30. Dovrà essere posta particolare cura nella pulizia della pavimentazione con il prodotto alcalino FASSA-REMOVE che promuove la saponificazione di oli, grassi e cere eventualmente presenti. Se il fondo è particolarmente liscio è consigliabile un'abrasione meccanica con successiva aspirazione ed accurata pulizia della superficie. Livellare la superficie orizzontale interna con SL 416 o SM 485 a seconda degli spessori richiesti.

Asfalto: per la posa su questo tipo di supporto aspettare che sia completamente stagionato ed asciutto (almeno 20 giorni dall'applicazione).

Per una corretta applicazione, si raccomanda di consultare la documentazione tecnica di ogni singolo prodotto sopra riportato.

Lavorazione e Applicazione

Ambientare il prodotto e il rivestimento scelto almeno 24 ore prima dell'uso. Versare il Componente B nel contenitore del Componente A, rispettando il rapporto di miscelazione quindi mescolare accuratamente con agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta omogenea, uniforme e priva di grumi. Il prodotto deve essere applicato con spatola adeguata al tipo di rivestimento scelto; quest'ultimo dovrà essere posato esercitando una pressione uniforme su tutta la superficie avendo cura che non vengano lasciate bolle d'aria ed accertandosi che siano rispettate le indicazioni di posa prescritte dal fornitore. A distanza di alcuni minuti rullare nuovamente il rivestimento in modo da assicurare una perfetta adesione al fondo.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- Indossare guanti e indumenti protettivi e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Aerare l'ambiente durante la posa evitando correnti d'aria.
- Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Non utilizzare su guaine o manti bituminosi in cui ci sia la possibilità di trasudazione di oli.
- Non applicare su superfici sulle quali non si è in grado di mantenere perfettamente aderente il rivestimento fino a completa presa.
- Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità; interporre sempre una barriera al vapore.
- Non usare ADYTEX 2K per posare pavimenti sottili che possono evidenziare la rigatura dell'adesivo.
- Nella preparazione del fondo, in presenza di supporti differenti da quelli sopra riportati, contattare l'Assistenza Tecnica Fassa ad area.tecnica@fassabortolo.it
- Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.
- Il prodotto fresco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione.
- Non applicare con umidità ambientale superiore al 75%.
- Non diluire il prodotto.

ADYTEX 2K deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Conservazione

Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a 12 mesi.

Qualità

ADYTEX 2K è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

Dati Tecnici

Aspetto	Pastoso
Viscosità (Brookfield) a +20°C	ca. 70.000-90.000 cPs
Resa	ca. 300-350 g/m ² (spatola n. 2)
	ca. 400-450 g/m ² (spatola n. 3)
	ca. 500-600 g/m ² (spatola n. 4)
Tempo di lavorabilità (a 20°C)	50-70 minuti
Pedenabilità	18-24 ore
Temperatura di applicazione	Tra i 10 e i 30°C

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare l'Assistenza Tecnica all'indirizzo mail area.tecnica@fassabortolo.com.

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.