

ESA Palette 2.2

Descrizione

Pavimenti vinilici antistatici, coestrusi, presso/calandrati, flessibili, saldabili tinta unita e puntinati.

Composizione

Strato d'usura formato da granuli in PVC rigido, preformati in diverse dimensioni e da resine viniliche a bassissimo contenuto di cariche inerti (max 20%), plastificanti consentiti (ECHA), stabilizzanti (privi di metalli pesanti) e pigmenti colorati. Il supporto è in PVC monocolore additivato con plastificanti, stabilizzanti e cariche inerti (max 40%). I due strati sono prodotti in un'unica soluzione biomogenea (non accoppiati).

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	Strato d'usura: 0,90 mm EN 685/EN 649: 34/43 EN 660: 0,036 mm Classe T: massimo livello
Resistenza all'impronta	EN 433 $\leq$ 0,01 mm (idoneo $<$ 0,10 mm)
Stabilità dimensionale	EN 434 $\leq$ 0,15 % (idoneo $<$ 0,25 %)
Comportamento acustico	DIN 52210 $\geq$ 4 dB
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130:R9 Metodo BCRA $>$ 0.40 μ
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 $<$ 2KV
Sedia a rotelle	DIN 53424 100.000 giri: idoneo EN 425: idonei
Solidità colori alla luce	DIN 53387 = 6 ca.
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl - s1 Classe UNO (D.M. 15.03.2005)
Spessore	2,2 mm
Peso	3,0 kg/mq ca.
Colori disponibili	39 + colori speciali a richiesta. <i>* Per i colori gestiti a stock si prega di fare riferimento alla tabella colori sul sito.</i> Per i colori non gestiti a stock, il minimo ordinabile è di 250 mq per le quadrotte. I teli sono producibili, come speciali, a partire da 420 mq
Dimensioni e confezioni	Piastre da 60,8 x 60,8 cm, in scatole da 15 pari a mq 5,54. Fabbricabili, su richiesta, anche in teli da h 140 cm x 20 ml
Certificazioni	 