



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00152

PRIMART 600 (Nuova Formulazione 2013)

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

PREPARAZIONE SUPPORTO:

PREPARAZIONE PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

PRIMART 600 (Nuova Formulazione 2013)

fondo traspirante all'acqua per interno.

idropittura professionale bianca, caratterizzata da elevata copertura, ottima resa e notevole bianchezza.

peso specifico: 1.670 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosità: = = =

resa: 17 - 19 m²/LT. una mano

8,5 - 9,5 m²/LT. due mani (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: opaco

colori: bianco (è possibile colorare con COLORI o con altri colori per sistemi all'acqua resistenti ai raggi UV)

confezioni: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

in superficie: 30 minuti a 20°C

sovraverniciatura: 4 ore a 20°C

in profondità: 12 ore a 20°C

Resiste in atmosfera rurale e marina. Non ostacola la traspirazione delle murature.

Muri Nuovi: Eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Stuccare poi la superficie, dove necessario, con stucco idoneo. Quando lo stucco si è essiccato, dopo circa 4 ore a 20°C, applicare come fissativo, una mano di PRIMART 600 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di PRIMART 600 diluito al 15 - 20% con acqua. Se invece le superfici non sono sfarinanti, quando lo stucco si è essiccato, applicare una mano di PRIMART 600 diluito al 15 - 20% con acqua.

Muri Nuovi: Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione dello stucco, dopo circa 4 ore a 20°C, carteggiare, quindi applicare una mano di PRIMART 600 diluito al 15 - 20% con acqua.

diluizione: va diluito al 15 - 20% con acqua.

sistema: a pennello - a rullo - a spruzzo

numero di strati: 1 - 2

stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte

NOTE: La temperatura di applicazione e di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00152 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 7

Settembre 2013