# RÖFIX 225

Rasante bianco a base gesso/calce

**Avvertenze legali e tecniche:** Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

**Campi di applicazione:** Rasante su intonaci di fondo, pannelli da costruzione e calcestruzzo ruvido.

**Lavorazione:**

| Dati tecnici | |
|---|---|
| **SAP-Art. Nr.:** | **2000569209** |
| NAV-Art. Nr.: | 110120 |
| Info | Solo IT |
| Imballaggio | |
| Unità per bancale | |
| Quantità per unità | 25 kg/cf. |
| Granulometria | < 0,1 mm |
| Resa malta bagnata | ca. 25 L/cf. |
| Consumo | ca. 1 kg/m²/mm |
| Resa | ca. 25 L/cf. |
| Indicazione di consumo | I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.<br>Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova. |
| Fabbisogno d'acqua | 10 L/cf. |
| Spessore min. | 1 mm |
| Massa volumica - dopo essicazione a 105 °C (EN 1015-10) | ca. 800 kg/m³ |
| Permeabilità al vapore µ | ca. 10 |
| Valore pH | ca. 10 |
| Resistenza alla compressione ( 28 d) | 2 MPa (EN 1015-11) |
| Gruppo di sollecitazione (ÖN B3346) | fino incl. W2 |
| GM (EN 13279-1) | B1/50/2 |
| Tempo di asciugatura | 40 min |
| Avvertenze relative all'imballo | In sacchi di carta antiumido. |
| Temperatura del supporto | > 5 - > 30 °C |

**Materiale di base:**

- calce aerea
- gessi selezionati
- additivi per migliorare la lavorazione
- leganti organici < 5%
- minerale

# RÖFIX 225

Rasante bianco a base gesso/calce

| | |
|---|---|
| **Condizioni di lavorazione:** | Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.<br>Durante l'applicazione e l'indurimento del materiale, ma comunque per almeno sette giorni, proteggere dal gelo. |
| **Supporto:** | Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, piano, sufficientemente ruvido e consistente, nonché esente da efflorescenze e prodotti distaccanti come olio disarmante o simili.<br>La verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente.<br>Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc..<br>Le avvertenze di lavorazione valgono per murature realizzate a norma e presuppongono l'esecuzione di giunti chiusi. I giunti aperti e le cavità presenti nella muratura, vanno preventivamente sigillati con idoneo materiale.<br>Gli intonaci di fondo a base di gesso, calce o cemento devono essere completamente induriti, asciutti e irruviditi in superficie. |
| **Trattamento preliminare del supporto:** | Su supporti fortemente o disuniformemente assorbenti è necessario un pretrattamento con un primer quale ROEFIX Pittura aggrappante (tempo di asciugatura da 12 a 24 ore). |
| **Preparazione:** | In caso di „lavorazione manuale" versare lentamente un sacco in acqua pulita secondo necessità, mescolare con un agitatore meccanico ad eliminare tutti i grumi, applicare con la staggia e lisciare. |
| **Lavorazione:** | Gli intonaci a base di gesso possono essere lisciati entro il tempo di applicazione. |
| **Avvertenze:** | Con una spatola in acciaio si ottiene un'applicazione più uniforme, anziché con una spatola in plastica.<br>Prima dell'applicazione dello strato successivo, verificare che il supporto sia completamente asciutto e maturo.<br>Gli intonaci a base di gesso non sono idonei come supporti di rivestimenti e pitture a base di silicato di potassio o di silicati in genere.<br>Non idonea per posa di piastrelle ceramiche.<br>Le superfici da piastrellare devono rispettare le prescrizioni della norma UNI 11493 e della ÖNORM B 2207. |
| **Considerazioni su pericoli:** | I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. |
| **Avvertenze di lavorazione:** | Durante la presa - in particolare in caso di impiego di apparecchi di riscaldamento - bisogna assicurare delle buone condizioni per l'asciugatura e l'indurimento (ad es. mediante creazione di correnti d'aria). Il riscaldamento diretto dell'intonaco potrebbe dare problemi.<br>Pitture e tappezzerie possono essere applicate solo se il rivestimento è completamente indurito (ca. 4 settimane).<br>Gli intonaci a base di gesso vanno applicati in un unico strato e su supporti asciutti onde evitare possibili distacchi.<br>Assicurare un'abbondante aerazione dei locali per l'asciugatura.<br>Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco. |
| **Avvertenze relative all'imballo:** | In sacchi di carta antiumido. |
| **Stoccaggio:** | Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.<br>Periodo di conservazione: min. 6 mesi. |

# RÖFIX 225

Rasante bianco a base gesso/calce

**Avvertenze generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.
I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.